



Акриловая, водоразбавляемая грунтовка для деревянных поверхностей

Рекомендуется для мебели, дверей, молдингов и других деревянных поверхностей, используемых внутри помещения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Характеристики

Быстросохнущая грунтовка с хорошими свойствами шлифования. Финишное покрытие может выполняться как водоразбавляемыми, так и органоразбавляемыми продуктами.

Цвета

Белый.

Степень блеска

Матовая

Расход

Рекомендуемое количество при нанесении (без разбавления)		Теоретический расход
Толщина сухой пленки	мокрой	
35-50 мкм	80-120 г/м ²	10 - 14 м ² /л

Разбавитель

Практический расход зависит от условий и метода нанесения, а также формы и шероховатости поверхности обрабатываемого объекта.

Вода и Растворитель Акви

Безвоздушное распыление: Нанесение выполнять при вязкости грунтовки 40-80 сек (DIN4), которую можно достичь разбавлением на 0-10% по объему. Рекомендуемый диаметр форсунки 0,011"- 0,015" и давление 100 - 160 бар. Угол распыления выбирается в зависимости от формы обрабатываемого объекта.

Способ нанесения

Комбинированное безвоздушное распыление: Нанесение выполнять при вязкости грунтовки 40-80 сек (DIN4), которую можно достичь разбавлением на 0-10% по объему. Рекомендуемый диаметр форсунки 0,011"- 0,015" и давление 40 - 120 бар. Давление распыляющего воздуха должно быть ок. 1-3 бар. Угол распыления выбирается в зависимости от формы обрабатываемого объекта.

Традиционное распыление: Нанесение выполнять при вязкости грунтовки 40-80 сек (DIN4), которую можно достичь разбавлением на 0-10% по объему. Рекомендуемый диаметр форсунки 1,4 - 1,8 мм и давление 2 - 3 бар.

Время высыхания

100-120 г/м ² мокрой пленки	+23 °C	+50 °C	ИКС ИКС
Сухая от пыли, спустя	5-10 мин	5 - 10 мин	
Сухая на отлип, спустя	10-15 мин	5 - 10 мин	
Сухая для последующего шлифования, спустя	15-20 мин	5 - 10 мин	1-2 мин

Сухой остаток**Плотность****Код**

Время высыхания и межслойной выдержки зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции

40±2% по объему. 60±2% по весу.

1,4 кг/л.

006 5021

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**Условия при обработке**

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой. В процессе нанесения и сушки температура грунтовки, воздуха и обрабатываемой поверхности должна быть не ниже +18°C и относительная влажность воздуха ниже 70%.

Предварительная подготовка

Перед применением деревянная поверхность должна быть отшлифована наждачной бумагой с зернистостью P150 - 240. Загрунтованная поверхность должна быть отшлифована наждачной бумагой с зернистостью P240 - 600. После шлифования с поверхности необходимо удалить всю образовавшуюся пыль.

Окраска

Тщательно перемешать перед нанесением. Разбавить до необходимой вязкости.

Очистка инструментов

Рекомендуемое финишное покрытие - Акви Топ 30, Акви Топ 30 ФД, Диккопласт 30 и Луминол 25 Н.

Вода и Растворитель АКВИ.