



Однокомпонентная, быстросохнущая, акриловая краска на водной основе для деревянных поверхностей

Быстровсыхающая финишная краска для применения внутри помещений.

Применяется для деревянных панелей, дверей, декоративных планок, других древесных и древесноволокнистых поверхностей внутри помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвета

Колеруется по системе AVATINT

Степень блеска

Полуматовая

Класс эмиссии

Класс M1 классификации низко-эмиссионных строительных материалов, присвоенный Финским Строительным Информационным Фондом RTS.

Расход

Рекомендуемое количество при нанесении (неразбавленной)		Теоретический расход
мокрая	толщина сухой пленки	
110-120 г/м ²	30 мкм	9 - 10 м ² /л

Разбавитель

Практический расход зависит от метода и условий при нанесении, а также от формы и шероховатости окрашиваемой поверхности.
Вода

Способ нанесения

Безвоздушное распыление: краску разбавить приблизительно на 0 - 5% по объему. Рекомендуемые диаметр форсунки 0,011"- 0,015" и давление 120 - 160 бар. Угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемого объекта.

Комбинированное распыление: краску разбавить приблизительно на 0 - 5% по объему. Рекомендуемые диаметр форсунки 0,011"- 0,015", давление 40 - 120 бар и давление распыляющего воздуха 1 - 3 бар. Угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемого объекта.

Традиционное распыление: краску разбавить приблизительно на 0 - 5% по объему. Рекомендуемые диаметр форсунки 1,6 - 2,2 мм и давление 2 - 3 бар.

Время высыхания

	+23 °C	+50 °C
Сухая от пыли, спустя	25-30 мин	5-10 мин
Сухая на отлип, спустя	25-30 мин	5-10 мин
Сухая для шлифования, спустя	30-35 мин	10-15 мин

Сухой остаток

Время высыхания и нанесения последующих слоев зависит от толщины слоев, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции.

33±2 % по объему, 43±2 % по весу

Плотность

1,2±0,1 кг/л

Код

454-серия

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**Условия при обработке**

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой. В процессе нанесения и сушки температура краски, воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть не ниже +18°C и относительная влажность воздуха ниже 70%.

Предварительная подготовка

Перед применением деревянная поверхность должна быть отшлифована наждачной бумагой с зернистостью P150 - 240. Прогрунтованная поверхность должна быть наждачной бумагой с зернистостью P240 - 600. После шлифования с поверхности необходимо удалить всю образовавшуюся пыль.

Грунтование

Акви Праймер МДФ, Диккопласт Праймер или Дикко Сурф Праймер.

Окраска

Перед применением деревянная поверхность должна быть отшлифована наждачной бумагой с зернистостью P150 - 240. Прогрунтованная поверхность должна быть наждачной бумагой с зернистостью P240 - 600. После шлифования с поверхности необходимо удалить всю образовавшуюся пыль.