



Специальная покрывная краска для поверхностей стен и потолков с высокими требованиями по гигиене.

Область применения

Подходит для окраски как новых, так и ранее окрашенных поверхностей. Бетонных, оштукатуренных, зашпатлеванных, кирпичных, гипсовых и древесноволокнистых поверхностях во внутренних помещениях.

Объекты применения

Стены и потолки в помещениях с высокими требованиями к долговечности и гигиеничности поверхностей. Например, холлы, лестницы, а также больничные коридоры и палаты, и другие подобные помещения, в которых поверхности подвергаются большой нагрузке.

Характеристики

 Определение антибактериальной активности

Тестирование бактерицидов, содержащихся в продукте, согласно стандарту ISO 22196. При тестировании использовались штаммы бактерий *Staphylococcus aureus* ATCC 6538P и *Escherichia coli* ATCC 8739, продолжительность воздействия 24 ч.

Базис А

Цвета Светлые оттенки, колеруемые по каталогу цветов «Тиккурила Симфония».

Степень блеска Полуматовая

Класс эмиссии строительного материала М1

Расход ок. 5–8 м²/л

Тара 9л

Разбавитель Вода

Способ нанесения

Нанесение валиком, кистью или распыление под высоким давлением.

- при распылении под высоким давлением применять сопло 0,015"-0,021"

Время высыхания при t +23 °С и относительной влажности воздуха 50 %. На отлип - около 2 часов. Следующий слой можно наносить примерно через 4 часа.

Стойкость к мытью

Очень высокая. Устойчива в том числе к сильным моющим и дезинфицирующим средствам, используемым в больницах.

Термостойкость 85С, ISO 4211-2 и ISO 4211-3.

Стойкость к химикатам Устойчива к растворителям, например, к уайт-спириту.

Стойкость к мокрому трению SFS-EN 13300 класс I, ISO 11998.

Сухой остаток ок. 40 %.

Плотность ок. 1,2 кг/л, ISO 2811.

Хранение

Защищать от мороза. Хранить в сухом прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей. После использования тару тщательно закрыть. Заколерованная краска и вскрытая тара не предназначены для длительного хранения.

Свидетельство о государственной регистрации

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха должна быть не ниже +10 °С и относительная влажность воздуха - не выше 80 %.

Предварительная подготовка

Неокрашенная поверхность:

Новую поверхность очистить от грязи и пыли. При необходимости выровнять поверхность подходящей шпатлевкой Престо, высохшую поверхность отшлифовать. Пыль удалить. Загрунтовать универсальной грунтовкой Луя.

Ранее окрашенная поверхность:

Ранее окрашенную поверхность вымыть раствором Маалипесу согласно инструкции.

Удалить отслаивающуюся и крошащуюся краску. Твердую, глянцевую поверхность отшлифовать. Заделать выемки и трещины, выровнять поверхность подходящей шпатлевкой Престо. Выровненную поверхность загрунтовать универсальной грунтовкой Луя.

Окраска

Первая окраска:

Перед применением краску Аргентум 20 тщательно перемешать. Нанести валиком, кистью или распылением в 1-2 слоя.

Ремонтная окраска:

Окрашенная поверхность сохраняет свои свойства в течение срока между ремонтными окрашиваниями. Поверхности, окрашенные краской Аргентум 20, следует повторно окрашивать той же краской. При ремонтном окрашивании другой краской поверхность утрачивает свои свойства.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть водой. Слегка затвердевшую краску рекомендуется удалять с помощью моющего средства для кистей Пенсселипесу.

Ремонтная окраска

Избегать сильного воздействия на свежее окрашенную поверхность в течение нескольких недель, поскольку покрытие набирает окончательную твердость и стойкость приблизительно в течение месяца. В случае необходимости очистки покрытия вскоре после окрашивания осторожно очистите поверхности мягкой щеткой или протрите влажной тканью.

Поверхность можно очищать нейтральным (рН 6-8) моющим средством с помощью мягкой тряпки, губки или щетки. Сильно загрязненные поверхности очистите слабыми щелочными моющими средствами (рН 8-10). После очистки поверхность необходимо тщательно промыть чистой водой. При приготовлении моющего раствора придерживаться рекомендаций производителей моющих средств.