



Глянцевая краска для окраски бетонных и деревянных полов сухих внутренних помещений. Можно применять для ремонтной окраски полов, ранее окрашенных лаками, алкидными либо эпоксидными красками.

Уретано-алкидная краска.

Предназначена для окраски бетонных и деревянных полов внутренних помещений. Можно применять для ремонтной окраски полов, ранее окрашенных алкидными или эпоксидными красками или лаками.

Применяется для подвергающихся умеренному механическому и химическому воздействию бетонных и деревянных полов, а также лестниц в жилых, торговых и складских помещениях.

### **Цвета**

Колеруется в цвета каталога "Покрытия для полов", а также в большинство цветов гаммы "Тиккурила Симфония".

### **Степень блеска**

Глянцевая

Расход

По бетону – 7-9 м<sup>2</sup>/л.

По дереву – 9-11 м<sup>2</sup>/л.

### **Тара**

0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л.

### **Разбавитель**

Уайт-спирит 1050

### **Способ нанесения**

Наносится кистью, распылением или валиком.

### **Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%**

От пыли около 3-4 часов. Следующий слой можно наносить через сутки. Поверхность готова к эксплуатации приблизительно через 1 неделю, однако, достигает окончательной твердости и выдерживает вышеуказанное механическое воздействие примерно через 4 недели.

Стойкость к мытью

Хорошая.

### **Стойкость к химикатам**

Выдерживает хорошо различные масла, уайт-спирит и хозяйственный спирт. Не выдерживает сильных растворителей, как например, нитрорастворителей.

Термостойкость

120 °С, светлые оттенки желтеют при высоких температурах.

Сухой остаток

Ок. 50 %.

Плотность

1,0-1,2 кг/л.

Хранение

Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах.

---

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Условия при обработке

Бетонная поверхность должна быть сухой выдержанной не менее 4 недель после укладки.

Относительная влажность бетонной поверхности должна быть ниже 97 %. Во время окрасочных работ и высыхания температура воздуха должна быть не ниже +5 °С и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.

Предварительная подготовка

Неокрашенная поверхность:

Бетонные полы: Удалить слой цементного клея шлифовальной машиной. Удалить пыль от шлифовки.

Деревянные полы: Очистить от грязи, пыли, жира и масла.

Ранее окрашенная поверхность:

Вымыть поверхность раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой и дать просохнуть. Отслаивающуюся краску удалить. Всю поверхность отшлифовать, пыль удалить.

Окраска

Неокрашенная поверхность:

Краску тщательно перемешать перед применением. Наносить кистью, валиком или распылением в 2 слоя. При нанесении первого слоя разбавить Уайт-спиритом 1050 на 20–25 %. Покрывную окраску можно производить через сутки неразбавленной или слегка разбавленной краской.

Ремонтная окраска:

Ранее окрашенные краской "Бетолюкс" поверхности можно перекрашивать краской "Бетолюкс" или "Бетолюкс Аква". См. пункт "Предварительная подготовка".

Придание поверхности шероховатости:

Степень скользкости поверхности можно снизить, добавив в краску Бетолюкс порошок для придания шероховатости "Лиукуэсте" в соотношении банка порошка, т. е. 1/3 л, на 10 л неразбавленной краски. Достаточно ручного смешивания. Смесью краски с добавкой наносятся 2 последних слоя.

Краской с порошком для придания шероховатости можно наносить на всю поверхность пола или на отдельные его участки, отграничив их малярной лентой. Например, нанесение краской полосок на ступеньки лестниц является хорошим способом предотвратить скольжение.