



Морилка

Для деревянных поверхностей внутри помещения.

Рекомендуется для отделки мебели, деталей мебели, дверей и для других деревянных и древесно-плитовых поверхностей внутри помещения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Характеристики

Содержит светостойкие пигменты. Покрывает также места, обработанные ранее шпаклевкой.

Цветовые каталоги

Карта цветов DICCO COLOR. Морилка колеруется по системе DICCO COLOR SERVICE.

Класс эмиссии

Морилка не содержит свободного формальдегида, и после высыхания не выделяет формальдегид в окружающую среду.

Расход

Рекомендуемая толщина нанесения (не разбавленная)		Теоретический расход
мокрая / в один слой	теоретически, сухая пленка	
65 гр/м ²	5 мкм	14 - 16 м ² /л

Разбавитель

На практический расход морилки влияют способ и условия нанесения, форма окрашиваемых деталей и качество поверхности.
1027, 1033, 1034 и 1035

Способ нанесения

Способ нанесения	Разбавитель	Вязкость DIN4
Воздушное распыление	1033	при поставке
Валковая станка	1034	при поставке
Окунание	1034	при поставке

Время высыхания

	23 °C	50 °C	70 °C	IRM
Межслойная выдержка	20 мин	5 мин	2 - 3 мин	15 - 30 сек

Сухой остаток

Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции.

Плотность

0,9 кг/л в зависимости от цвета.

Код

274-серия или 294-серия

Свидетельство о
государственной
регистрации

DICCO COLOR TM

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке

Поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и морилки во время нанесения и сушки должна быть выше +18°C и относительная влажность воздуха ниже 70%.

Разбавление

При необходимости морилку можно разбавить следующими Растворителями 1027, 1033, 1034 или 1035.

Обработка

Перед применением морилку тщательно перемешать. Морилка готова к применению без разбавления. Цвет морилки зависит от метода нанесения, поэтому цвет и его интенсивность рекомендуется предварительно проверить на небольшом участке. Окончательный цвет зависит также от типа покрывного лака (Мерит - лаки кислотного отверждения, Увинол - лаки УФ-отверждения и Акви - водоразбавляемые лаки) и степени шероховатости при шлифовки. При необходимости Дикко Колор можно разбавить, например, Растворителями 1027, 1033, 1034 или 1035. Также морилку Дикко Колор можно смешивать с лаками серии Мерит.

Очистка инструментов

Растворитель 1027, 1033, 1034 или 1035