



## Двухкомпонентная, глянцевая краска для деревянных поверхностей, кислотного отверждения

Для деревянных поверхностей внутри помещения.

Применяется для отделки мебели, дверей и для других деревянных и древесноволокнистых поверхностей внутри помещения.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

#### Характеристики

Быстровысыхающая, стойкая краска с хорошими заполняющими свойствами для использования внутри помещений.

#### Цвета

Специальный белый 201.

#### Цветовые каталоги

Колеруется по системе Temaspeed Premium.

#### Степень блеска

Глянцевая

#### Класс эмиссии

Уровень эмиссии продукта отвечает требованиям E1 классификации для материалов для поверхностной обработки.

#### Расход

| Рекомендуемое количество при нанесении (неразбавленной) |                          | Теоретический расход      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| толщина сухой пленки                                    | мокрой                   |                           |
| 45-55 мкм                                               | 100-120 г/м <sup>2</sup> | 10 - 12 м <sup>2</sup> /л |

#### Разбавитель

1027, 1033 и 1025

#### Соотношения смешивания

Краска - 100 частей по объему, 634-серии  
Отвердитель - 10 частей по объему, код 006 2098

#### Способ нанесения

**Для комбинированного распыления** продукт разбавляется на 5-20%, до вязкости 25-50 сек (DIN 4). Размер сопла форсунки 0,011"-0,015" и давление в форсунке 40-140 бар. Давления распыляющего воздуха ок. 1-3 бар. Угол напыления выбирается в соответствии с формой объекта.

#### Жизнеспособность смеси (+23 °C)

**Для традиционного распыления** продукт разбавляется на 10-20%, до вязкости 20-25 сек (DIN 4). Размер сопла форсунки 1,4-1,8 мм и давление форсунки 2-3 бар.

48 часов.

|                                  |             |             |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| 100-120 г/м <sup>2</sup>         | +23 °С      | +50 °С      |
| Сухая на отлип, спустя           | 20 - 30 мин | 10 - 20 мин |
| Сухая для штабелирования, спустя | 4 - 6 ч     | 40-60 мин   |
| Сухая для складирования, спустя  | 1 сутки     | 2-3 часа    |

**Время высыхания**

Температура штабелирования ниже +35 °С.

Время высыхания и нанесения последующих слоев зависит от толщины слоев, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции.

**Сухой остаток**

58±2 % по объему. 69±2 % по весу.

**Плотность**

1,2 кг/л

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ****Условия при обработке**

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой. При нанесении и сушке температура окружающего воздуха, обрабатываемой поверхности и краски не должна опускаться ниже +18°C. Относительная влажность воздуха не должна превышать 70 %.

**Предварительная подготовка**

Поверхность дерева должна быть зашлифована абразивным материалом, например, наждачной бумагой с зернистостью P150-240. Шлифование между грунтованием и нанесением финишного слоя можно проводить с использованием наждачной бумаги с зернистостью P240-400. После шлифования тщательно удалить пыль до покраски

**Обработка**

Тщательно перемешать краску перед использованием. Добавить 10% (по объему) Отвердитель 006 2098, 006 2093 или 006 2096. Довести краску до требуемой вязкости Растворителем 1027, 1025 или 1033. Не использовать металлические емкости для смешивания. Взамен использовать пластиковые, эмалированные или кислотостойкие стальные емкости.

**Очистка инструментов**

Растворитель 1027,1025 или 1033.