



Двухкомпонентная, тиксотропная грунтовка кислотного отверждения для деревянных поверхностей

Быстровысыхающая грунтовка с тиксотропными свойствами для работ внутри помещения.

Применяется для отделки мебели, деталей мебели, дверей и других деревянных и древесноволокнистых поверхностей внутри помещения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Характеристики

Хорошо шлифуется и заполняет поры. Не содержит ароматических растворителей. Глянец 5-10.

Цвета

Белый.

Степень блеска

Матовая

Стандарт измерения блеска

ISO 2813/60°

Класс эмиссии

Отвечает требованиям E1 норматива DIN 55 666, содержание формальдегида не более 0,12 мг/м³ воздуха.

Расход

5 - 7 м²/л (100 мкм). На практический расход грунтовки влияют способ и условия нанесения, форма окрашиваемых деталей и качество поверхности.

Разбавитель

1027 и 1033

Соотношения смешивания

Грунтовка - 100 объемных частей, код 007 5334
Отвердитель - 10 объемных частей, код 006 2098.

Способ нанесения

Способ нанесения	Вязкость DIN4
Распыление низким давлением	18 - 25 секунд
Безвоздушное распыление	25 - 30 секунд

Жизнеспособность смеси (+23 °C)

48 часов.

При расходе 110 - 120 гр/м ²	50 °C	70 °C	IRM
Перед шлифованием, спустя	30 - 40 мин	20 - 30 мин	2 - 3 мин

Время высыхания

Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции.

Сухой остаток

Температура штабелирования ниже 35 °C.
Около 57% по объему, 73% по весу.

Плотность

1,4 кг/литр.

Код

Грунтовка - 007 5334, отвердитель - 006 2098.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски во время нанесения и сушки должна быть выше +18°C, а относительная влажность воздуха - ниже 70%.

Окраска

Перед применением краску тщательно перемешать. Добавить 10% по объему отвердителя 006 2098. Разбавить до требуемой вязкости. Дать смеси стабилизироваться полчаса и проверить вязкость снова. Нельзя перемешивать в металлической таре, а в пластмассовой, эмалированной или кислотостойкой стальной таре. Если остатки смеси используют на следующий день, добавить 100% по объему свежей смеси краски.

Очистка инструментов

Растворитель 1027 или 1033.