



Полуматовая интерьерная краска, стойкая к мытью. Используется для отделки стен и потолков как в сухих помещениях, так и в помещениях с повышенной влажностью.

Полуматовая латексная краска на основе акрилового сополимера для сухих помещений и помещений с повышенной влажностью.

Предназначена для высококачественной отделки стен и потолков внутри сухих помещений и помещений с повышенной влажностью (кухни, коридоры и др., кроме ванных комнат) по гипсокартонным, бетонным, оштукатуренным, кирпичным, поверхностям, древесноволокнистым плитам, обоям под окраску. Особенно рекомендуется для помещений общественного назначения: школ, зрелищных и спортивных сооружений, библиотек, кассовых залов и др. Подходит для окраски радиаторов отопления. В сухих помещениях можно наносить, после соответствующей подготовки, на старую алкидную и масляную краску. Используются для окраски в зданиях и сооружениях типа А, Б и В (в том числе в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений).

Цвета

По каталогу цветов "Тиккурила Симфония".

База А также может использоваться в качестве белой краски.

Степень блеска

Полуматовая

Расход

Расход на 1 слой

10-12 м²/л по ровной невпитывающей поверхности,

7-8 м²/л по неровной впитывающей поверхности.

Тара

0,9 л, 2,7 л, 9 л.

Разбавитель

Вода

Способ нанесения

Краску перед применением перемешать, при необходимости разбавить водой: не более 5% по объёму при нанесении кистью или валиком, либо не более 10% при нанесении распылением. Краску наносить в два слоя.

Время высыхания

При (20±2) °С и относительной влажности (65±5)%: 1,5-2 часа. Следующий слой можно наносить через 2 часа. Заданный уровень водостойкости покрытия достигается через 2

недели.

Стойкость к мытью

Краска образует покрытие, устойчивое к многократному мытью с применением бытовых неабразивных моющих средств (1 класс стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300). Выдерживает более 10000 проходов щеткой по стандарту DIN 53778 T2.

Термостойкость

Выдерживает 85°C сухого тепла.

Сухой остаток

Около 49% в зависимости от цвета.

Плотность

1,1-1,3 кг/л

Хранение

При температуре не ниже 0°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее 5°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%.

Предварительная подготовка

Поверхность очистить от загрязнений, пыли и жира. Отслаивающуюся старую краску снять скребком, всю поверхность отшлифовать, пыль удалить. Меловую побелку или известковую краску полностью удалить, после чего промыть поверхность мыльным раствором, а затем чистой водой и просушить. Неровности и дефекты зашпатлевать влагостойкими шпатлёвками Евро Филлер или Престо ЛВ, а в сухих помещениях – водоразбавляемыми шпатлёвками, Престо ЛГ, Престо ЛФ или Спаккели Тару. Поверхность перед окраской, при необходимости, грунтовать грунтовкой Евро Праймер.

Окраска

Краску перед применением перемешать, при необходимости разбавить водой: не более 5% по объёму при нанесении кистью или валиком, либо не более 10% при нанесении распылением. Краску наносить в два слоя.