



Глубокоматовая интерьерная краска. Используется для отделки стен и потолков в сухих помещениях.

Совершенно матовая водно-дисперсионная краска на основе сополимерной дисперсии.

Предназначена для окраски стен и потолков в сухих помещениях по бетонным, кирпичным и оштукатуренным поверхностям, гипсокартону, древесностружечным и древесноволокнистым плитам. Особенно рекомендуется для высококачественной окраски потолков. Используются для окраски в зданиях и сооружениях типа А, Б и В (в том числе в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений).

#### **Цвета**

Колеруется в светлые оттенки по гамме «Тиккурила Симфония». База VVA может также использоваться в качестве белой краски.

#### **Степень блеска**

Глубоко матовая

#### **Расход**

Расход на 1 слой

8-10 м<sup>2</sup>/л по ровной невпитывающей поверхности,

5-7 м<sup>2</sup>/л по неровной впитывающей поверхности.

#### **Тара**

2,7 л, 9 л, 18 л.

#### **Разбавитель**

Вода

#### **Способ нанесения**

Наносится валиком, кистью или распылением. При необходимости разбавляется водой: не более 5% по объёму при нанесении кистью или валиком, не более 10% при нанесении распылением.

#### **Время высыхания**

При (20±2) °С и относительной влажности (65±5)% - 1,5-2 часа. Следующий слой можно наносить через 2 часа. Заданный уровень устойчивости покрытия к мытью достигается через 2 недели.

#### **Термостойкость**

Выдерживает 85°С сухого тепла.

#### **Стойкость к мытью**

Краска образует покрытие, устойчивое к легкому мытью мягкой поролоновой губкой (3 класс стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300).

#### **Сухой остаток**

Около 57% в зависимости от цвета.

**Плотность**

1,4-1,6 кг/л.

**Хранение**

При температуре не ниже 0°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Срок годности - 3 года со дня изготовления в заводской невскрытой упаковке.

---

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ****Условия при обработке**

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее +5°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%.

**Предварительная подготовка**

Неокрашенную поверхность очистить от загрязнений, пыли и жира. Отслаивающуюся старую краску снять скребком, всю поверхность отшлифовать, пыль удалить. Меловую побелку или известковую краску полностью удалить, после чего промыть поверхность мыльным раствором, а затем чистой водой и просушить. Неровности и дефекты зашпатлевать водоразбавляемыми шпатлёвками Евро Филлер, Престо ЛГ, Престо ЛФ или Спаккели Тару. Поверхность перед окраской, при необходимости, загрунтовать грунтовкой Евро Праймер.

**Окраска**

Краску перед употреблением перемешать и, при необходимости, разбавить водой: не более 5 % от объёма при нанесении кистью или валиком, не более 10 % - при нанесении распылением. Краску наносить в два слоя.