

Полуматовая интерьерная краска, особо стойкая к мытью. Используется для отделки стен во влажных помещениях, например ванных, а также в сухих помещениях, где от поверхностей требуется повышенная стойкость к износу.

Полуматовая латексная краска на основе акрилового сополимера для сухих и влажных помещений.

Предназначена для высококачественной отделки поверхностей внутри сухих и влажных помещений, в т.ч. в ванных комнатах, по гипсокартонным, бетонным, оштукатуренным, кирпичным поверхностям, древесноволокнистым плитам, обоям под окраску. Рекомендована для поверхностей, к которым предъявляются высокие требования по стойкости к мытью и износу, например, зрелищных и спортивных сооружений, вокзалов, магазинов, кафе и др., в быту – для кухонь, коридоров, лестничных клеток и др. Подходит для окраски радиаторов отопления. В сухих помещениях можно наносить, после соответствующей подготовки, на старую алкидную и масляную краску. Используются для окраски в зданиях и сооружениях типа А, Б и В (в том числе в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений).

Предназначена для окраски стен и потолков во влажных помещениях, в том числе в ванных комнатах.

## Цвета

По каталогу цветов "Тиккурила Симфония".

База А также может использоваться в качестве белой краски.

#### Степень блеска

Полуматовая

## Расход

10-12 м2/л по ровной невпитывающей поверхности,

7-8 м2/л по неровной впитывающей поверхности

### **Tapa**

0,9л, 2,7л,9л

#### Разбавитель

Вода

## Способ нанесения

Наносится кистью, распылением или валиком.

При необходимости разбавляется водой: не более 5% по объёму при нанесении кистью или валиком, не более 10% при нанесении распылением.

## Время высыхания

4 часа. Следующий слой можно наносить через 4 часа. Заданный уровень водостойкости

покрытия достигается через 2 недели.

#### Стойкость к химикатам

Краска образует покрытие, устойчивое к многократному интенсивному мытью с применением бытовых моющих средств (1 класс стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300).

#### Стойкость к мытью

Выдерживает более 10000 проходов щеткой по стандарту DIN 53778 T2.

## Сухой остаток

46 % в зависимости от цвета.

#### Плотность

1,0-1,3 кг/л.

Хранение

При температуре не ниже 0°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.

# инструкция по применению

Условия при обработке

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее 5°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%.

Предварительная подготовка

Неокрашенная поверхность в сухих помещениях:

Поверхность очистить от загрязнений, пыли и жира. Неровности и дефекты зашпатлевать водоразбавляемыми шпатлёвками Престо ЛГ, Престо ЛФ или Спаккели Тару. Поверхность перед окраской, при необходимости, загрунтовать грунтовкой Euro Primer. При нанесении на радиаторы отопления предварительно загрунтовать их грунтовкой "Ростекс". Ранее окрашенные поверхности: Вымыть поверхность моющим средством "Маалипесу", затем тщательно промыть водой и дать просохнуть. Отслаивающуюся старую краску снять скребком. Старые покрытия отшлифовать до матового состояния, пыль от шлифовки удалить. Меловую побелку или известковую краску полностью удалить, после чего промыть поверхность мыльным раствором, а затем чистой водой и просушить. Неровности и дефекты зашпатлевать водоразбавляемыми шпатлёвками Престо ЛГ, Престо ЛФ или Спаккели Тару. Поверхность перед окраской, при необходимости, загрунтовать грунтовкой Евро Праймер.

Влажные помещения: Виниловые обои и керамическую плитку полностью снять. Вымыть ранее окрашенную поверхность моющим средством "Маалипесу", а заплесневелые участки раствором "Хомеенпойсто". Затем тщательно промыть поверхность чистой водой. Старые покрытия отшлифовать до матового состояния, пыль от шлифовки удалить. Меловую побелку или известковую краску полностью удалить, после чего промыть поверхность мыльным раствором, а затем чистой водой и просушить. Неровности зашпатлевать влагостойкими шпатлёвками Евро Филлер или Престо ЛВ. Высохшую поверхность отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить. Загрунтовать поверхность влагоизоляционной грунтовкой "Луя". Окраску можно производить через 4 часа после нанесения влагоизоляционной грунтовки.

#### Окраска

Краску перед применением перемешать, при необходимости разбавить водой: не более 5% по объёму при нанесении кистью или валиком, не более 10% при нанесении распылением. Краску наносить в два слоя.

Ep	nn	21
EB	มบ	2