



Глубокоматовая интерьерная краска. Используется для окраски стен и потолков в сухих помещениях с умеренной эксплуатационной нагрузкой: спальнях, детских комнатах, гостиных. Выдерживает регулярное мытье с моющими средствами.

Совершенно матовая водно-дисперсионная краска на основе сополимерной дисперсии.

Предназначена для окраски стен и потолков в сухих помещениях по бетонным, кирпичным и оштукатуренным поверхностям, гипсокартону, древесностружечным и древесноволокнистым плитам. Используются для окраски в зданиях и сооружениях типа А, Б и В (в том числе в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений).

Цвета

Колеруется по каталогу цветов "Тиккурила Симфония". База А также может использоваться в качестве белой краски.

Степень блеска

Глубоко матовая

Расход

Расход на 1 слой

10-12 м²/л по ровной невпитывающей поверхности,

7-8 м²/л по неровной впитывающей поверхности.

Тара

0,9л, 2,7л, 9 л, 18л

Разбавитель

Вода

Способ нанесения

Наносится валиком, кистью или распылением. При необходимости разбавляется водой: не более 5% по объёму при нанесении кистью или валиком, не более 10% при нанесении распылением.

Время высыхания

При (20±2) °С и относительной влажности (65±5)% - 1,5-2 часа. Следующий слой можно наносить через 2 часа. Заданный уровень устойчивости покрытия к мытью достигается через 2 недели.

Стойкость к мытью

Краска образует покрытие, устойчивое к легкому мытью мягкой поролоновой губкой (2 класс стойкости к истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300). После мытья допускается небольшое изменение блеска покрытия. Выдерживает более 5000 проходов щеткой по стандарту DIN 53778 T2.

Сухой остаток

Около 60 % в зависимости от цвета.

Плотность

1,2-1,6 кг/л.

Хранение

При температуре не ниже 0°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**Условия при обработке**

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее 5°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%.

Предварительная подготовка

Неокрашенную поверхность очистить от загрязнений. Отслаивающуюся старую краску снять скребком, поверхность отшлифовать, пыль удалить. Меловую побелку или известковую краску удалить полностью, поверхность промыть мыльным раствором, затем чистой водой и просушить. Неровности и дефекты зашпатлевать водоразбавляемыми шпатлёвками Евро Филлер, Престо ЛГ, Престо ЛФ или Спаккели Тару. Поверхность перед окраской, при необходимости, загрунтовать грунтовкой Евро Праймер.

Окраска

Краску перед употреблением перемешать, при необходимости, разбавить водой: не более 5 % от объёма – при нанесении кистью или валиком, не более 10 % – при нанесении распылением. Краску наносить в два слоя.