



Акрилатная влагостойкая шпатлевка для стен и потолков внутри сухих и влажных помещений. Используется для выравнивания деревянных, бетонных, оштукатуренных и гипсокартонных поверхностей под окраску воднодисперсионными красками и для оклеивания обоями.

Водоразбавляемая, готовая к применению влагостойкая шпатлевка для стен и потолков внутри сухих и влажных помещений. Наполняемость составляет 5 мм без растрескивания. Усадка незначительная, обладает хорошей адгезией.

Предназначена для выравнивания деревянных, бетонных, оштукатуренных и гипсокартонных поверхностей под окраску воднодисперсионными красками (серии Euro, Harmony, Joker и др.) и для оклеивания обоями.

Применяется для влажных помещений в системе с грунтовкой Euro Primer и красками Euro 12, Euro 20, для сухих помещений в системе с грунтовкой Euro Primer и красками Euro 2, Euro 3, Euro 7.

**Цвета**

Белый.

**Расход**

на 1 слой: 1 л/м<sup>2</sup> при толщине слоя 1 мм.

**Тара**

1 л, 3 л

**Разбавитель**

Вода

Соотношения смешивания

Обычно не разбавляется.

**Способ нанесения**

Наносится шпателем.

**Время высыхания**

Шлифовку, окраску и приклеивание стеновых покрытий можно производить после полного высыхания шпатлевки: при нормальных условиях через 2-24 часа, в зависимости от толщины слоя, температуры и относительной влажности воздуха.

**Сухой остаток**

Около 68%.

**Плотность**

Около 1,7 кг/л.

Хранение

Транспортировать и переносить в плотно закрытой таре. Хранить при температуре не ниже +5 °С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 2 года со дня изготовления.

Усадка и растрескивание

Совсем незначительные.

---

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Условия при обработке

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть не ниже +8 0С и относительной влажности воздуха не выше 75 %.

Предварительная подготовка

Поверхность очистить от пыли, жира и различных загрязнений, старые непрочные покрытия удалить, крупные дефекты выровнять гипсовым или цементным раствором.

Пористые поверхности прогрунтовать грунтовкой Euro Primer.

Выравнивание

Наносить шпателем на подготовленную поверхность в один или несколько слоев. Второй и последующие слои наносить после полного высыхания предыдущего слоя.