



Легкая шпатлевка для стен и потолка

Предназначена для финишной отделки неокрашенных и ранее окрашенных поверхностей (воднодисперсионными и алкидными красками) при условии соблюдения технологии, а также полного и частичного выравнивания гипсовых, гипсокартонных плит с использованием шовной ленты, ДВП, бетонных, пенобетонных, газобетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей в сухих помещениях под окраску и оклеивание обоями.

Применяется для сухих помещений в системе с грунтовкой Euro Primer или Prof Base и красками Euro White, Euro Smart 2, Euro Matt 3, Euro Power 7, Euro Trend, Euro Extra 20, Prof Euro 20, Prof Euro 2, Prof Euro 3, Prof Euro 7, а также красками Harmony и Joker и др.

Цвета

Белый. Колеруется по каталогу Tikkurila «Color Light». Шпатлевку необходимо перемешать перед колеровкой. Во избежание различий в оттенке используйте шпатлёвку одной партии. Шпатлевка также может использоваться в неколерованном виде.

Внимание: возможность колеровки предусмотрена, прежде всего с целью сокращения расхода финишного покрытия. Повторное воспроизведение цвета не гарантируется.

Расход

0,7 л/м² при толщине слоя 1 мм.

Тара

0,9л, 2,7л, 9 л.

Разбавитель

Вода

Способ нанесения

Наносится шпателем.

Время высыхания

2-24 часа в зависимости от толщины слоя.

Сухой остаток

Около 65%.

Плотность

Около 1,2 кг/л.

Хранение

В плотно закрытой таре при температуре не ниже +5°C, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Срок годности 2 года со дня изготовления в не вскрытой заводской упаковке.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке

Поверхность должна быть сухой и чистой. Работы проводить при температуре не ниже +15°C и относительной влажности воздуха – не выше 80 %.

Предварительная подготовка

Неокрашенные поверхности:

Поверхность очистить от загрязнений, старые непрочные покрытия удалить, крупные дефекты, кирпичные и деревянные основания выровнять штукатурным раствором.

Поверхность прогрунтовать грунтовкой Euro Primer или Prof Base.

Ранее окрашенные поверхности:

Удалить слабо держащуюся краску. Поверхность вымыть моющим средством, затем тщательно промыть водой. После высыхания отшлифовать твердые, глянцевые поверхности до матового состояния, пыль удалить. При необходимости крупные дефекты выровнять штукатурным раствором. Сильно впитывающие участки прогрунтовать грунтовкой Euro Primer или Prof Base.

Выравнивание

Наносить шпателем на сухую подготовленную поверхность в один или несколько слоев.

Второй и последующие слои наносить при полном высыхании предыдущего слоя.

Рекомендуемая толщина слоя - 1-3 мм, в трещинах - до 5 мм. После полного высыхания поверхность отшлифовать, пыль удалить. Инструмент промыть водой.

При минимальной толщине слоя шпатлевку также можно использовать для создания финишного покрытия со структурной поверхностью. Для отделки поверхности использовать специальные инструменты для декорирования. Структурное финишное покрытие не является влаго- и водостойким, для повышения износостойкости использовать водно-дисперсионные ЛКМ (лак, лазурь, краска).

Очистка инструментов

Сразу после использования вымыть водой. Засохшую шпатлевку удалить механическим способом.