



Универсальная алкидная эмаль. Используется для внутренних и наружных работ по металлическим, деревянным, древесноволокнистым и древесностружечным поверхностям.

Применяется для окраски металлических поверхностей (велосипедов, грузовиков, трамваев, сельхозтехники и другого транспорта), а также деревянных, древесноволокнистых и древесностружечных поверхностей внутри и снаружи помещений (оконных рам, дверей, мебели и т.п.).

Цвета

По каталогам цветов «Тиккурила Симфония».

База А также может использоваться в качестве белой краски. При колеровке в ярко-красные и ярко-желтые цвета поверхность необходимо предварительно загрунтовать грунтовкой.

Степень блеска

Высокоглянцевая

Расход

По металлу 12–14 м²/л, по гладкому (строганному) дереву 10–12 м²/л в зависимости от способа нанесения.

Тара

0,9л; 2,7л; 9л.

Разбавитель

Уайт-спирит 1050 и Растворитель для распыления 1032

Соотношения смешивания

Уайт-спирит 1050 или Растворитель 1032 для распыления.

Способ нанесения

Наносится кистью, валиком или распылением. Допускается при необходимости разбавлять на 5–15% по объему. При нанесении распылением толщина сухой пленки для одного слоя не должна превышать 40 мкм.

Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%

«От пыли» 3–4 часа. Следующий слой можно наносить через сутки.

Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиваться.

Атмосферостойкость

Хорошая, в том числе в морской и промышленной среде.

Износостойкость

Хорошая.

Стойкость к мытью

Хорошая при применении обычных моющих средств.

Стойкость к химикатам

Покрытия устойчивы к скипидару, уайт-спириту и денатурату.

Сухой остаток

Около 60%.

Плотность

0,9 - 1,1 кг/л

Хранение

Выдерживает хранение и транспортировку при отрицательных температурах.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха - менее 80%. Однако, высыхание в вышеуказанных предельных условиях идет гораздо медленнее, чем при стандартных условиях (+23°C / 50%). Медленнее всего высыхают краски, заколерованные в темные оттенки.

Предварительная подготовка

Неокрашенная поверхность: очистить поверхность от пыли, ржавчины и других загрязнений и обезжирить ее. Деревянные поверхности, древесноволокнистые и древесностружечные плиты грунтовать грунтовкой «Otex», а стальные и оцинкованные поверхности - противокоррозионной грунтовкой «Rostex Super». Алюминиевые поверхности и поверхности, подвергающиеся постоянному воздействию влаги, грунтовать «Rostex Super». Алюминиевые поверхности рекомендуется до грунтования зашкурить.

Ранее окрашенная поверхность: при окраске поверхностей внутри помещений вымыть их моющим средством «Maalipesu», затем тщательно промыть водой, дать просохнуть. Для промывки наружных металлических поверхностей использовать «Panssaripesu».

Отслаивающуюся краску удалить скребком, всю поверхность отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить. При необходимости деревянные поверхности, находящиеся в плохом состоянии, грунтовать грунтовкой «Otex». Очищенные до металла поверхности грунтовать грунтовкой «Rostex Super». Впадины и другие неровности выправить алкидной шпаклевкой.

При использовании колерованной краски в ярко-красные и ярко-желтые цвета поверхность необходимо предварительно грунтовать. По дереву - грунтовкой «Otex», заколерованной в такой же цвет, по металлу - грунтовкой «Rostex Super» (красно-коричневой под ярко-красные цвета, светло-серой под ярко-желтые цвета).

Окраска

Краску перед применением перемешать. При необходимости для нанесения кистью разбавить уайт-спиритом, а для распыления - растворителем 1032. Наносить краску кистью, валиком или распылением 1-2 слоями.