



Интерьерная эмаль без резкого запаха. Универсальна, используется для окраски деревянных, ДВП, ДСП, металлических и минеральных поверхностей. Отлично подходит для стен и потолков, требующих частого мытья, а также дверей, мебели, отопительных радиаторов

Применяется для окраски деревянных, оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных, кирпичных, гипсовых, металлических поверхностей, древесноволокнистых и древесностружечных плит внутри помещений (например, в ваннах, кухнях и коридорах).

Применяется для окраски стен, потолков, требующих частого мытья, а также дверей, мебели и т.д.

#### **Цвета**

По каталогам цветов «Тиккурила Симфония».

База А также может использоваться в качестве белой краски.

#### **Степень блеска**

Полуматовая

#### **Расход**

10-12 м<sup>2</sup>/л. в зависимости от способа нанесения и впитывающей способности основания.

#### **Тара**

0,9 л, 2,7 л, 9 л

#### **Способ нанесения**

Наносится кистью, распылением или валиком. Допускается разбавлять до 10% по объему.

#### **Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%**

"От пыли" 3 -4 часа.

Следующий слой можно наносить через сутки.

Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиваться.

#### **Износостойкость**

Хорошая.

#### **Стойкость к мытью**

Хорошая

#### **Стойкость к химикатам**

Устойчива к скипидару, уайт-спириту, денатурату. Выдерживает растительные и животные жиры, смазочные масла и консистентные смазки.

#### **Сухой остаток**

Ок. 75 %.

#### **Плотность**

1,2 - 1,5 кг/л.

## Хранение

Выдерживает хранение и транспортировку при отрицательных температурах.  
Гарантированный срок хранения в герметично закрытой заводской упаковке 5 лет.

---

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке

Температура воздуха должна быть выше +5 °С и относительная влажность воздуха менее 80 %. Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха продолжительность высыхания может увеличиваться.

Предварительная подготовка

Неокрашенные поверхности обезжирить и очистить от грязи и пыли. Ранее окрашенные поверхности вымыть моющим средством "Maalipesu" , затем тщательно промыть чистой водой и высушить. Удалить отслаивающуюся краску скребком и всю поверхность отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить. Произвести частичное выравнивание поверхности универсальной шпатлевкой "Spakkeli" или алкидной шпатлевкой "Lakkakitti".  
Загрунтовать оштукатуренные, зашпатлеванные, бетонные и кирпичные поверхности грунтовкой-концентратом "Euro Primer", деревянные, гипсовые поверхности, ДСП и ДВП – грунтовкой "Otex", а металлические, алюминиевые и оцинкованные поверхности – противокоррозионной грунтовкой "Rostex super". Алюминиевые поверхности до грунтования отшлифовать.

Окраска

Перед применением краску тщательно перемешать. При необходимости, разбавить уайт-спиритом. Наносить на сухую поверхность в 1-2 слоя.