



Укрепляющая акрилатная грунтовка

Водоразбавляемая акрилатная укрепляющая грунтовка глубокого проникновения с добавками против грибков и плесени. Концентрат 1:3.

Для грунтования поверхностей перед интерьерной окраской в помещениях любого типа, а также для фасадных работ. Подходит для грунтования оштукатуренных, кирпичных, бетонных, гипсокартонных и газобетонных поверхностей, гипсовых строительных материалов, волокнисто-цементных панелей, древесностружечных и древесноволокнистых плит, для укрепления мелящих и побеленных поверхностей внутри помещений. А также для пропитки бетонных оснований, цементных штукатурок, акрилатных фасадных шпатлёвок перед нанесением фасадных водно-дисперсионных акриловых красок при наружных работах. Не рекомендуется для применения по слабо держащимся покрытиям и штукатуркам.

Цвета

Бесцветный

Расход

5–14 м²/л, в зависимости от впитывающей способности поверхности.

Тара

0,9л, 3л, 10 л.

Разбавитель

Вода

Способ нанесения

Наносится кистью, валиком или распылением.

Время высыхания

1 час. Последующая окраска через 1,5 часа.

Сухой остаток

около 15%

Плотность

около 1,0–1,1 кг/л

Хранение

Защищать от мороза. Хранить и транспортировать при t выше 5°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой. Влажность окрашиваемых

строительных конструкций не должна превышать 8 %.

Применять при температуре не ниже +5°C и относительной влажности воздуха – не выше 80 %.

Предварительная подготовка

Перед нанесением поверхность тщательно очистить от пыли, меловой или известковой побелки, непрочно держащихся старых покрытий.

Окраска

Приготовить рабочий раствор грунтовки разбавлением концентрата чистой водой. При проведении внутренних работ грунтовку разбавлять в соотношении 3 части воды на 1 часть грунтовки.

Для наружных работ и по сильно мелящим поверхностям грунтовку использовать в неразбавленном виде.

Соотношение смешивания выбирают в зависимости от впитывающей способности окрашиваемой поверхности. При приготовлении рабочего раствора воду добавлять в концентрат, а не наоборот. Наносить на сухую чистую поверхность кистью, валиком или краскораспылителем в 1–2 слоя, в зависимости от состояния обрабатываемой поверхности.

Очистка инструментов

После окончания работ инструменты и тару вымыть водой.