



Совершенно матовая высокоукрывистая краска для потолков. Используется для первичной или ремонтной окраски потолков в сухих помещениях по оштукатуренным, бетонным, зашпатлеванным, кирпичным, картонным поверхностям, ДСП и ДВП, а также обоям под окраску.

Совершенно матовая высокоукрывистая краска на основе сополимерной дисперсии.

Предназначена для первичной или ремонтной окраски потолков в сухих помещениях по оштукатуренным, бетонным, зашпатлеванным, кирпичным, картонным, древесностружечным и древесноволокнистым поверхностям, а также обоям под окраску. Краска также может использоваться для окраски стен в помещениях с невысокой проходимостью. Может использоваться в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений.

Цвета

Белый. Краска не колеруется.

Степень блеска

Глубоко матовая

Расход

7-10 м²/л по ровной невпитывающей поверхности,

3-7 м²/л по неровной впитывающей поверхности.

Тара

2,7 л и 9 л

Разбавитель

Вода

Способ нанесения

Наносится валиком, кистью или распылением. При необходимости разбавляется водой: не более 5% по объёму при нанесении кистью или валиком, не более 10% при нанесении распылением.

Время высыхания

При (20±2) °С и относительной влажности (65±5)%: 1,5-2 часа. Следующий слой можно наносить через 2 часа.

Сухой остаток

Около 54%.

Плотность

1,4-1,6 кг/л.

Хранение

При температуре не ниже 0°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Срок годности 3 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности, краски и воздуха должна быть не менее 5°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%.

Предварительная подготовка

Неокрашенную поверхность очистить от загрязнений, пыли и жира. Слабо держащуюся старую краску снять скребком, пыль удалить. Меловую побелку или известковую краску полностью удалить, после чего промыть поверхность мыльным раствором, а затем чистой водой и просушить. Неровности и дефекты зашпатлевать водоразбавляемыми шпатлёвками Евро Филлер, Престо ЛГ, Престо ЛФ или Спаккели Тару. Поверхность перед окраской рекомендуется загрунтовать грунтовкой Евро Праймер.

Окраска

Краску перед применением перемешать, при необходимости разбавить водой: не более 5% по объёму при нанесении кистью или валиком, не более 10% при нанесении распылением. Краску наносить в два слоя.