



## Глубокоматовая водно-дисперсионная краска нового поколения для высококачественной отделки потолков

Предназначена для окраски потолков в сухих помещениях по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям, гипсокартону, древесностружечным и древесноволокнистым плитам. Может использоваться в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений.

### **Цвета**

Белый.

### **Степень блеска**

Глубоко матовая

### **Расход**

10-12 м<sup>2</sup>/л по ровной непитывающей поверхности;

7-9 м<sup>2</sup>/л по неровной впитывающей поверхности.

### **Тара**

2,7 л и 9 л

### **Разбавитель**

Вода

### **Способ нанесения**

Наносится валиком, кистью или распылением.

### **Время высыхания**

Время высыхания при 20±2С и относительной влажности воздуха 65±5% - 2 часа перед нанесением следующего слоя.

### **Сухой остаток**

около 64% в зависимости от цвета.

### **Плотность**

около 1,5 - 1,6 кг/л

### **Хранение**

Защищать от мороза. Хранить и транспортировать при t выше 5°С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Срок годности - 3 года со дня изготовления в не вскрытой заводской упаковке.

---

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

### **Условия при обработке**

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Окрасочные работы проводить при температуре не ниже 5°С и относительной влажности воздуха не выше 80%.

**Предварительная подготовка****Неокрашенные поверхности:**

поверхность очистить от загрязнений, пыли и жира. Впитывающие и пористые поверхности рекомендуется грунтовать грунтовкой Euro Primer. При сплошном шпатлевании грунтование не требуется. Грунтование обязательно перед нанесением по пористым поверхностям и поверхностям, зашпатлеванным сухими строительными смесями.

**Ранее окрашенные поверхности:**

С ранее окрашенной поверхности снять скребком отслаивающуюся краску и всю поверхность отшлифовать, пыль удалить. Меловую побелку или известковую краску полностью удалить, после чего промыть поверхность водой с моющим средством Maalipesu, а затем чистой водой и просушить. Неровности и дефекты зашпатлевать шпатлевкой Euro Filler. После высыхания поверхность отшлифовать, пыль удалить, грунтовать грунтовкой Euro Primer.

**Окраска**

Краску перед применением перемешать, при необходимости разбавить водой: не более 5% по объёму при нанесении кистью или валиком, либо не более 10% при нанесении распылением. Во избежание различий в оттенке использовать краску одной партии. Краску наносить в два слоя.