



Водоразбавляемое акрилатное покрытие для крыш из битумного покрытия, бетонной черепицы и фиброцементных плит.

Водоразбавляемое акрилатное покрытие. Покрытие обладает эластичностью даже при низких температурах и долго сохраняет свой цвет под влиянием атмосферного воздействия.

Применяется для покрытия крыш из битумного покрытия, бетонной черепицы и фиброцементных плит.

Цвета

Колеруется в цвета для базиса С каталога "Деревянные фасады", каталога цветов для минеральных поверхностей "Фасад" и "Краски для металлических крыш".

Цветовые каталоги

Деревянные фасады и Каталог цветов Краски для металлических крыш

Степень блеска

Глубоко матовая

Расход

2-4 м²/л при 2-слойном нанесении на битумное покрытие.

4-6 м²/л при 2-слойном нанесении на загрунтованные лаком Аквакоут крыши из фиброцементных плит или крыш из бетонной черепицы.

Тара

2,7 л, 9 л, 18 л.

Разбавитель

Вода

Способ нанесения

Наносится кистью, малярной щеткой, валиком или распылением. Распыление под высоким давлением: сопло 0,027"-0,029", разбавлять до 10 % по объему.

Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%

Готова к окраске на следующий день.

Стойкость к химикатам

Хорошая, также в морском и промышленном климате.

Сухой остаток

Ок. 50%.

Плотность

Ок. 1,3 кг/л.

Хранение

Защищать от мороза.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и неповрежденной. Температура воздуха должна быть не ниже +5 °С и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.

Окрасочные работы нельзя производить под прямыми солнечными лучами.

Предварительная подготовка

Поверхность очистить от грязи, пыли, мха и лишайника. При необходимости, крыши из бетонной черепицы и фиброцементных плит можно промыть гипохлоритным составом Хомеенпойсто согласно инструкции по применению.

Обработку поверхностей, содержащих асбест, следует проводить, соблюдая меры по работе с асбестом, определенные в местном или национальном законодательстве (в Финляндии: Постановление Правительства 1380/1994 и связанные с ним положения 318/2006 и 863/2010).

Грунтование

Крыши из бетонной черепицы и фиброцементных плит:

Крыши из бетонной черепицы и фиброцементных плит грунтовать одним слоем эпоксидного лака "Аквакоут", разбавленного на 40-50 % водой. Загрунтованную крышу обработать покрытием для крыш "Килпи" в течение 1-2 суток после грунтования.

Битумные крыши:

Не требуют отдельного грунтования.

Окраска

Перед применением покрытие тщательно перемешать. Наносить в два слоя. В случае нанесения распылением или валиком, отделать после нанесения первого слоя кистью или малярной щеткой. Для грунтовочной окраски разбавить водой примерно на 15 %.

Отделочную окраску произвести неразбавленным покрытием. Во избежание разницы в оттенке рекомендуется смешать достаточное количество покрытия в одной емкости.