



Водоразбавляемый, нежелтеющий, колеруемый акрилатный лак. Используется для лакировки деревянных поверхностей внутри сухих помещений. Степень блеска - глянцевый, матовый, полуглянцевый, полуматовый.

Предназначен для лакировки деревянных поверхностей внутри сухих помещений, согласно инструкции по применению. Не применять для лакировки полов (для лакировки полов применять лак для пола Паркетти-Ясса).

Применяется для лакировки мебели, например, столов, стульев, книжных шкафов и т.д., а также детских игрушек, панельных стен, деревянных потолков, дверей и других деревянных поверхностей. Применим также для защитной лакировки окрашенных и мореных поверхностей.

#### **Цвета**

Колеруется в цвета каталога "Колеруемые лаки для интерьеров".

Цветовые каталоги

Каталог цветов Колеруемые лаки

#### **Степень блеска**

Глянцевая/матовый/полуглянцевый/полуматовый

#### **Класс эмиссии строительного материала**

M1

#### **Расход**

8-14 м<sup>2</sup>/л. Расход лака колеблется в зависимости от вида, пористости и твердости дерева.

#### **Тара**

0,225 л, 0,9 л, 2,7 л, 9 л.

#### **Разбавитель**

Вода

#### **Способ нанесения**

Наносится кистью, губкой или распылением.

#### **Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%**

От пыли – 30 минут. Нанесение следующего слоя лака и шлифовку можно производить через 2-3 часа. Поверхность готова к эксплуатации через сутки. Лаковое покрытие достигнет окончательной твердости приблизительно через две недели. До этого следует избегать сильной нагрузки, очистки, установки прилипающих и горячих предметов на лакированную поверхность.

#### **Стойкость к химикатам**

Устойчив к детергентным и слабым растворителям, например, уайт-спириту. Пятна кофе, чая и других цветных веществ выводить немедленно. Хорошая стойкость к жирам и

маслам.

**Сухой остаток**

Ок. 32%.

**Плотность**

Ок. 1,0 кг/л.

**Хранение**

Защищать от мороза.

---

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Условия при обработке

Лакируемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть выше +10°C, и относительная влажность воздуха менее 80%.

Предварительная подготовка

Новая деревянная поверхность:

Очистить поверхность от грязи и пыли. Слегка увлажнить поверхность водой, дать высохнуть и отшлифовать вставшие торчком волокна древесины. Пыль от шлифовки удалить.

Ранее лакированная поверхность:

Вымыть поверхность раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой и дать просохнуть. Поверхность отшлифовать до матового состояния, пыль от шлифовки удалить. Находящееся в плохом состоянии лаковое покрытие полностью удалить до голой древесины средством для снятия краски или шлифовкой. Затем подготовить деревянную поверхность как новую.

Лакирование

Нелакированная поверхность:

Перед применением лак тщательно перемешать, чтобы не было осадка, а также периодически перемешивать во время работ. При необходимости, разбавить водой. Наносить кистью, губкой или распылителем 2-3 слоями.

При нанесении колерованного лака для проверки оттенка рекомендуется сделать контрольную выкраску на отдельной доске. Окончательный цвет покрытия зависит от вида, твердости и первоначального цвета дерева, а также от количества слоев. Для нанесения первого слоя разбавить лак водой на 20-30 %. Обычно желаемый конечный цвет и степень блеска достигается после нанесения двух слоев. Во избежание разницы в оттенке, всю поверхность следует всегда непрерывно обрабатывать, а при обработке больших панельных поверхностей – несколько досок зараз.