



Специальная матовая водоразбавляемая краска. Образует поверхность, на которую хорошо ложится и с которой легко стирается мел.

Предназначена для окраски школьных досок. Образует поверхность, к которой мел хорошо пристает и с которой также легко стирается.

Цвета

Зеленый 555 и черный 202.

Степень блеска

Матовая

Расход

9 -12 м²/л.

Тара

1 л.

Разбавитель

Вода

Способ нанесения

Наносится кистью или распылением.

Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%

Около суток.

Износостойкость

Хорошая.

Стойкость к мытью

Хорошая. Выдерживает более 5000 проходов щеткой.

Сухой остаток

Ок. 35% по массе в зависимости от цвета.

Плотность

1,0 кг/л.

Хранение

Защищать от мороза.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть не ниже +15 °C и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.

Предварительная подготовка

Неокрашенная поверхность:

Очистить неокрашенную фанерную поверхность от пыли и грязи. Загрунтовать адгезионной грунтовкой "Отекс".

Окрашенная поверхность:

Поверхность вымыть моющим средством "Маалипесу", затем тщательно прополоскать водой, дать высохнуть. Высохшую поверхность отшлифовать, пыль удалить. Загрунтовать адгезионной грунтовкой "Отекс".

Окраска

Находящееся сверху на краске структурное вещество тщательно перемешать с краской перед применением. При необходимости, разбавить водой. Наносить кистью или распылением в 1-2 слоя.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты вымыть водой или моющим средством "Пенсселипесу".

Уход

Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежеокрашенной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение прибл. одного месяца после окраски. В случае необходимости, для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку мягкой щеткой или влажной мягкой тканью.

Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (pH 6-8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (pH 8-10) с помощью, например, тряпки или губки. После очистки поверхность необходимо тщательно прополоскать чистой водой.

Ремонтная окраска

Ремонтную окраску поверхностей, окрашенных ранее "Краской для школьных досок", можно производить "Краской для школьных досок".