



Быстровысыхающая алкидная шпатлевка-наполнитель. Используется для шпатлевания мебели, неровностей на поверхности стен, дверей, оконных рам, а также машин и оборудования, транспортных средств и т.д.

Алкидная шпатлевка-наполнитель.

Предназначена для заполнения и заделки деревянных, древесностружечных, древесноволокнистых и металлических поверхностей внутри зданий. Можно применять также для обработки наружных поверхностей, не подвергающихся воздействию влаги. Применяется при окраске латексными, алкидными, масляными и каталитическими красками. Поддается сухой и мокрой шлифовке и циклевке.

Применяется для шпатлевания мебели, неровностей на поверхности стен, дверей, оконных рам, а также машин и оборудования, транспортных средств и т.д.

Цвета

Белый.

Тара

0,33 л, 1 л, 3 л, 10 л.

Разбавитель

Уайт-спирит 1050

Способ нанесения

Наносится шпателем или распылением.

Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%

От 30 минут до нескольких часов, в зависимости от толщины слоя, температуры, относительной влажности воздуха и подлежащего шпатлеванию материала.

Сухой остаток

74 %.

Плотность

1,8 кг/л.

Хранение

Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха выше +5°C и относительная влажность воздуха менее 80%.

Предварительная подготовка

Неокрашенная поверхность:

Очистить поверхность от грязи, пыли и посторонних включений. Адгезию можно улучшать грунтованием пористых поверхностей грунтовкой "Еху", разбавленной уайт-спиритом на 10%.

Ранее окрашенная поверхность:

Вымыть поверхность раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой. После высыхания поверхности удалить отслаивающуюся краску скребком и всю поверхность отшлифовать, пыль удалить.

Выравнивание

Наносить шпатлевку шпателем на чистую деревянную, древесностружечную, древесноволокнистую или металлическую поверхность или на высохшую грунтовку. При обработке деревянных, древесностружечных, древесноволокнистых и металлических поверхностей обычно достаточна заделка или частичное выравнивание неровностей. "Лаккакитти" обычно не разбавляется при нанесении шпателем, а для распыления шпатлевку разбавить уайт-спиритом. На "Лаккакитти" можно наносить обычные алкидные и латексные краски, а также грунтовки и краски, содержащие сильные растворители.