



Новая колеруемая краска для школьных досок. Liitu можно купить в классическом черном цвете или придать ей любой из оттенков палитры Tikkurila. Результат окраски - матовая поверхность любого цвета, на которую хорошо ложится мел.

Водоразбавляемая краска для школьных досок.

Для окраски поверхности школьных досок, стен и мебели внутри помещений. След мела хорошо пристает к окрашенной структурной поверхности и также легко стирается.

Для окраски поверхности школьных досок, стен и мебели

Цвета

Каталог цветов Symphony 2436 компании "Тиккурила". Кроме этого, готовый цвет чёрный № 202

Степень блеска

Матовая

Расход

8-10 м²/л

Тара

Базис А, С- 0,9 л, готовый черный цвет - 1 л.

Разбавитель

Вода

Способ нанесения

Наносится валиком, кистью или распылением.

- Воздушное распыление; давление распыления – 3 - 4 бар, размер сопла 1,6 - 1,8 мм, количество разбавителя – 15 – 30 % от объема раствора

- Распыление под высоким давлением; давление в сопле – 140 - 160 бар, размер сопла – 0,011" - 0,013", количество разбавителя – 0 – 5% от объема раствора

- Комбинированное воздушное и безвоздушное распыление под высоким давлением; давление в сопле – 140 - 160 бар, давление распыления 2 бара, размер сопла – 0,011" - 0,013", количество разбавителя – 0 – 5% от объема раствора.

Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%

Повторное нанесение через 6 часов. Полное высыхание через неделю.

Стойкость к мытью

SFS-EN 13300 класс I, (ISO 11998).

Сухой остаток

Около 39 % в зависимости от цвета.

Плотность

Около 1.2 кг/л, (ISO 2811)

Хранение

Защищать от мороза. Хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от прямых солнечных лучей.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха – минимум +8 °С, относительная влажность воздуха – 80 %.

Предварительная подготовка

Неокрашенные поверхности:

Очистите поверхность от грязи и пыли. При необходимости выровняйте поверхность подходящей шпатлевкой серии «Presto» и отшлифуйте высохшую поверхность. Удалите шлифовальную пыль. Загрунтуйте поверхность стен универсальной грунтовкой «Luja yleispohjamaali», поверхность мебели адгезионной грунтовкой «Otex Akva».

Ранее окрашенные поверхности:

Промойте ранее окрашенную поверхность моющим средством «Maalipesu», как это указано в инструкции на упаковке. Дайте высохнуть. Отшлифуйте поверхность и удалите шлифовальную пыль. Выровняйте возможные неровности подходящей шпатлевкой серии «Presto». Загрунтуйте при необходимости универсальной грунтовкой «Luja yleispohjamaali» или адгезионной грунтовкой «Otex Akva».

Окраска

Новые поверхности:

Перед использованием тщательно перемешайте краску «Liitu». Разбавьте при необходимости краску водой. Нанесите при помощи валика с коротким ворсом, кисти или распылителя в 1-2 слоя.

Ремонтная окраска:

Поверхности, ранее окрашенные краской "Liitu", можно перекрашивать той же самой краской. См. п. "Предварительная подготовка".

Очистка инструментов

Убрать лишнюю краску с инструмента. Рабочие инструменты промыть водой с мылом. Слегка затвердевшую краску удалить с помощью средства для очистки малярных инструментов "Pensellipesu".

Уход

При необходимости не ранее, чем через 1 месяц с момента покраски: очистите поверхность нейтральным (pH 6 – 8) раствором для мытья посуды с использованием мягкой щетки, губки или полотенца. Особо грязные поверхности очистите при помощи слабого щелочного (pH 8-10) раствора для мытья с использованием, например, полотенца или губки. Тщательно сполосните поверхность.

После окраски с поверхностью следует обращаться аккуратно в течение нескольких недель, так как покрытие достигает конечной твердости в обычных условиях спустя 1 месяц. Если поверхность придется очищать вскоре после окраски, выполните это без лишних усилий мягкой щеткой или влажным полотенцем.

Ремонтная окраска

Обновление краски можно выполнять прямо поверх краски «Лииту». См. Пункт «Подготовка поверхности».

