



Органоразбавляемая акриловая краска для внутренних декоративных работ. Используется для окраски небольших деревянных и металлических деталей, а также для орнаментов и украшений.

Органоразбавляемая акриловая краска для внутренних декоративных работ.

Предназначена для окраски новых и ранее окрашенных металлических и деревянных поверхностей.

Применяется для окраски небольших деталей, орнаментов и украшений внутри зданий.

Цвета

Золотистый, медный, серебристый.

Степень блеска

Полуглянцевая

Расход

10-13 м²/л.

Тара

1/10 л, 1 л.

Разбавитель

Растворитель для распыления 1032 и Уайт-спирит 1050

Способ нанесения

Наносится кистью, валиком (мохеровым валиком с коротким ворсом) или распылителем с боковой подачей воздушной струи. При распылении применяется сопло размером 1,4–1,8 мм, разбавление 20–25 % по объему.

Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%

На отлип – 1 час.

Следующий слой можно наносить через сутки.

Стойкость к мытью

Выдерживает легкую очистку влажной тканью.

Сухой остаток

30 %

Плотность

0,9 – 1,2 кг/л в зависимости от цвета.

Хранение

Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха не ниже +5 °С и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.

Предварительная подготовка

Неокрашенная поверхность:

Очистить поверхность от грязи, пыли, ржавчины и др. загрязнений и обезжирить ее.

Деревянные, древесностружечные и древесноволокнистые поверхности грунтовать в 1-2 слоя адгезионной грунтовкой "Отекс", подколерованной в близкий к цвету декоративной краски "Миранол" оттенок: TVT X029 "золотистый", TVT H168 "серебристый" или TVT J123 "медный". Металлические поверхности грунтовать светло-серой противокоррозионной грунтовкой "Ростекс Супер". Стальные поверхности в сухих помещениях возможно окрасить без грунтования декоративной краской "Миранол". Алюминиевые поверхности перед грунтованием зашкурить.

Ранее окрашенная поверхность:

Вымыть поверхность раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой и дать просохнуть. Отслаивающуюся краску и следы ржавчины, если таковые имеются, удалить скребком и стальной щеткой, затем отшлифовать всю поверхность. Пыль от шлифовки удалить. Заделать неровности шпатлевкой "Лаккакитти". Высохшую шпаклевку отшлифовать и пыль от шлифовки удалить. Грунтовать деревянную поверхность подколерованной в цвета TVT X029 "золотистый", TVT H168 "серебристый" или TVT J123 "медный" адгезионной грунтовкой "Отекс". Металлические поверхности грунтовать противокоррозионной светло-серой грунтовкой "Ростекс Супер".

Окраска

Краску тщательно перемешать перед, а также периодически перемешивать во время работы во избежание разноцветности в оттенке, вызванной оседанием металлических пигментов на дно сосуда. При необходимости, разбавить краску Уайт-спиритом 1050, а для распыления – Растворителем 1032. Наносить краску кистью или валиком в 1-2 слоя или распылением в 2 слоя. Для получения самой ровной возможной поверхности при окраске стены или иной большой плоскости, рекомендуется произвести окраску валиком или с помощью распылителя с боковой подачей воздуха. При таком способе обработки углы окрасить, например, поролоновым тампоном. Поверхности, от которых требуется особая стойкость к эксплуатации, покрыть лаком Уника Супер (только цвета "золотистый" и "серебристый"). Лакировка несколько матирует металлический блеск.