



Адгезионная грунтовка быстрого высыхания на алкидной основе. Применяется в качестве грунтовки и промежуточной грунтовки для новых и ранее окрашенных поверхностей.

Адгезионная грунтовка быстрого высыхания на алкидной основе.

Применяется в качестве грунтовки и промежуточной грунтовки для новых и ранее окрашенных поверхностей. "Отекс" обладает также хорошей адгезией к таким проблематичным поверхностям, как, например, стекло, кафель, стекловолокно, ПВХ-пластик, алюминий, оцинкованная сталь, а также поверхности, окрашенные алкидной краской или краской кислотного отверждения.

Применяется для грунтования поверхностей внутри помещений, от которых требуется особо хорошая адгезия, а также для наружных оконных переплетов, окрашенных ранее краской кислотного отверждения или краской на полиуретановой основе.

Цвета

Колеруется в 2436 цвета гаммы "Тиккурила Симфония". Оттенки могут иметь незначительные отклонения по цвету эталона. Базис AP можно применять как белую краску или для колеровки. Базис С предназначен лишь для колеровки.

Степень блеска

Глубоко матовая

Расход

8-10 м²/л.

Тара

Белый 1/3 л.

Базис AP 0,9 л, 2,7 л, 9 л и 18 л.

Базис С 0,9 л, 2,7 л, 9 л.

Разбавитель

Растворитель для распыления 1032 и Уайт-спирит 1050

Способ нанесения

Наносится кистью, валиком или распылением. При распылении под высоким давлением использовать сопло 0,011" – 0,015", т.е. 0,280-0,380 мм. Допускается разбавить до 10 %.

Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%

От пыли – 1 час.

Шлифование или покрытие можно производить через сутки.

Сухой остаток

Ок. 48 %.

Плотность

1,4 кг/л.

Хранение

Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. В неплотно закрытой или неполной таре грунтовка не выдерживает длительного хранения.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха не ниже +5°C и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.

Предварительная подготовка

Неокрашенная поверхность:

Очистить поверхность от грязи и пыли. Сучки обработать изолирующим лаком "Оксалакка" для сучков. Поверхности, нуждающиеся в хорошей адгезии, вымыть раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой. Отшлифовать до матового состояния, удалить пыль от шлифовки.

Ранее окрашенная поверхность:

Вымыть поверхность раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой.

Отшлифовать до матового состояния, удалить пыль от шлифовки.

Грунтование

Грунтовку тщательно перемешать перед применением. При необходимости, для нанесения кистью разбавить Уайт-спиритом 1050, а для распыления – Растворителем 1032.

Наносить грунтовку кистью, валиком или распылением.

Адгезионная грунтовка "Отекс" прекрасно выравнивается, благодаря чему шлифовка часто не нужна. При желании получить особенно гладкую поверхность можно отшлифовать тонкой шлифбумагой.