



Полуматовый лак. Используется для лакировки поверхностей из светлых пород древесины внутри помещений.

Водоразбавляемый акрилатный лак для внутренних работ. Благодаря неорганическому защитному компоненту (УФ-диоксид титана), эффективно фильтрующему УФ-излучение солнца, лак придает долговечную защиту от потемнения древесины.

Предназначен для лакировки поверхностей из светлых пород дерева, например, стен и потолков. Высохшее лаковое покрытие имеет светлый оттенок. Не применять для лакировки поверхностей из темных пород дерева.

Применять для панельных стен и потолков, бревенчатых и других поверхностей из светлых пород дерева.

Степень блеска

Полуматовая

Класс эмиссии строительного материала

M1

Расход

На строганую поверхность 8-12 м²/л.

Тара

1 л, 3 л, 10 л.

Разбавитель

Вода

Способ нанесения

Наносится кистью или распылением.

Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%

От пыли – ок. 30 минут.

Нанесение следующего слоя или шлифовку можно производить через 2–3 часа.

Сухой для эксплуатации через сутки. Лаковая пленка достигает своей окончательной твердости примерно через 1 месяц.

Сухой остаток

24 %.

Плотность

ок. 1,0 кг/л.

Хранение

Защищать от мороза.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке

Лакируемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха не ниже +10 °C и относительная влажность воздуха – 30–80 %.

Предварительная подготовка

Новая деревянная поверхность:

Очистить поверхность от пыли и грязи. Увлажнить поверхность для того, чтобы волокна древесины поднялись. Дать высохнуть и отшлифовать. Удалить пыль от шлифовки.

Ранее лакированная поверхность:

Вымыть поверхность щелочным моющим средством "Маалипесу", затем тщательно промыть чистой водой. Удалить находящийся в очень плохом состоянии лак средством для снятия краски или шлифованием. Далее подготовить, как новую поверхность.

Лакирование

Перед применением и время от времени в течение работ лак тщательно перемешивать с целью обеспечения равномерного размешивания пигментного концентрата и матирующего компонента в нем. При необходимости, разбавить водой. Наносить состав 2 слоями по направлению волокон дерева. Лакировку рекомендуется производить непрерывно по всей поверхности, во избежание образования видных стыков. После нанесения первого слоя лака поверхность слегка отшлифовать.

Ремонтная лакировка:

Ранее лакированную лаком "Панели-Ясся Титан" поверхность можно лакировать заново однотипным водоразбавляемым лаком. См. пункт "Предварительная подготовка".

Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть водой или моющим средством "Пенсселипесу".

Уход

При необходимости, не ранее, чем примерно через 1 месяц после лакировки готовое покрытие можно очищать нейтральными (pH 6–8) моющими средствами с помощью отжатой мягкой щетки, ткани или губки. Поверхность нельзя оставлять мокрой. Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (pH 8–10) с помощью, например, тряпки или губки. После очистки поверхность необходимо вымыть тщательно чистой водой.