



Полуматовый защитный состав на акрилатной основе для внутренних работ. Используется для ранее не обработанных деревянных, кирпичных и бетонных поверхностей (стены и потолки) внутри сухих помещений.

Водоразбавляемый защитный состав на акрилатной основе для внутренних работ.

Предназначен для защиты ранее непокрытых деревянных, панельных и бревенчатых, а также бетонных и кирпичных поверхностей в сухих внутренних помещениях. Образует водо- и грязеотталкивающую поверхность. Содержит противогрибковый компонент, защищающий обработанную поверхность.

Применяется для бревенчатых поверхностей, панельных стен и потолков.

Цвета

Колеруется в цвета каталога "Колеруемые лаки для интерьеров".

Цветовые каталоги

Каталог цветов Колеруемые лаки

Степень блеска

Полуматовая

Класс эмиссии строительного материала

M1

Расход

8-12 м²/л.

Тара

0,9 л, 2,7 л, 9 л.

Разбавитель

Вода

Способ нанесения

Наносится кистью или распылением.

Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%

От пыли – 30 минут.

Следующий слой можно наносить через 2-3 часа.

Сухой для эксплуатации через сутки. Лаковая пленка достигает своей окончательной твердости через примерно 1 месяц после нанесения.

Сухой остаток

Ок. 16%.

Плотность

1,0 кг/л.

Хранение

Защищать от мороза.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть не ниже +10 °С и относительная влажность воздуха – 30-80 %.

Предварительная подготовка

Очистить поверхность от грязи и пыли. Слегка увлажнить поверхность, дать высохнуть и отшлифовать вставшие торчком волокна. Пыль от шлифовки удалить.

Обработка

Нелакированная ранее поверхность:

Перед применением защитный состав Панели-Ясся тщательно перемешать, чтобы не было осадка, а также периодически перемешивать во время работ. При необходимости, разбавить водой. Наносить состав 2 слоями по направлению волокон дерева. При нанесении колерованного состава для проверки оттенка рекомендуется сделать контрольную выкраску на отдельной доске. Окончательный цвет покрытия зависит от породы, твердости и первоначального цвета дерева, а также от количества слоев. Для нанесения первого слоя разбавить состав водой на 20-30 %. Обычно желаемый результат достигается нанесением двух слоев. Во избежание разницы в оттенке поверхность рекомендуется обрабатывать непрерывными мазками от края до края, а при обработке больших панельных поверхностей – несколько досок зараз.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть водой или моющим средством "Пенсселипесу".

Уход

При необходимости, не ранее, чем примерно через 1 месяц после лакировки готовое покрытие можно очищать нейтральными (рН 6-8) моющими средствами с помощью отжатой мягкой щетки, ткани или губки. Поверхность нельзя оставлять мокрой. Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (рН 8-10) с помощью, например, тряпки или губки. После очистки поверхность необходимо вымыть тщательно чистой водой.

Ремонтная окраска

Обработанные защитным составом "Панели-Ясся" поверхности можно защищать водоразбавляемым защитным составом такого же типа. См. пункт "Предварительная подготовка".