



Водоразбавляемый полиуретано-акрилатный лак. Используется для грунтовочной и покрывной лакировки паркетных и дощатых полов, а также для ремонта окрашенных ранее полов. Степень блеска – глянцевый/полуглянцевый/полуматовый

Водоразбавляемый полиуретано-акрилатный лак для внутренних работ.

Предназначен для грунтовочной и покрывной лакировки и ремонта отшлифованных деревянных поверхностей внутри здания. Подходит также для ремонтной лакировки окрашенных ранее деревянных полов. Чтобы убедиться в правильности выбора материала для конкретной деревянной поверхности, рекомендуется сделать пробную выкраску. Не рекомендуется применять, например, на поверхности из алмазной сосны, дымчатого дуба и коричневого бука.

Применяется внутри зданий для паркетных и дощатых полов, а также других деревянных поверхностей, подвергающихся небольшой механической и химической нагрузке.

#### **Степень блеска**

Глянцевый/полуглянцевый/полуматовый

#### **Класс эмиссии строительного материала**

M1

#### **Расход**

7-10 м<sup>2</sup>/л при нанесении кистью

10-12 м<sup>2</sup>/л при нанесении флотексным шпателем

20-25 м<sup>2</sup>/л при нанесении стальным шпателем

#### **Тара**

1 л, 5 л, 10 л.

#### **Разбавитель**

Вода

#### **Соотношения смешивания**

При необходимости, разбавляется водой.

#### **Способ нанесения**

Наносится шпателем или кистью.

#### **Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%**

Время высыхания и межслойной выдержки указаны в инструкции по применению.

Поверхность готова к эксплуатации через 12 ч. после нанесения последнего слоя.

Избегать сильного износа в течение 2 первых недель после лакировки. В течение первой недели после лакировки не класть на пол тяжелые и другие замедляющие высыхание товары, например, ковры.

**Стойкость к мытью**

Выдерживает очистку всеми обычными моющими средствами.

**Стойкость к химикатам**

Выдерживает вытирание, например, уайт-спиритом, а неустойчив к нитрорастворителям.

**Износостойкость**

Хорошая.

**Сухой остаток**

Ок. 30%.

**Плотность**

1,0 кг/л.

Хранение

Защищать от мороза.

---

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Условия при обработке

Деревянная поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной. Температура воздуха и поверхности должна быть не ниже +15 °С и относительная влажность воздуха – 30–80 %.

Предварительная подготовка

Шлифовка и заделка:

Отшлифовать пол по направлению волокон древесины или света от окна (шлифовальной бумагой № 100 или 120). Пыль от шлифовки тщательно удалить пылесосом.

Лакирование

Грунтовочная лакировка очищенного до голого дерева пола:

Перед применением лак "Паркетти-Ясся" тщательно перемешать, взбалтывая, чтобы не было осадка, и периодически перемешивать во время работ. Налить лак на пол и распределить его шпателем из нержавеющей стали по направлению волокон или текстуры древесины, прижимая шпатель к полу. Дать высохнуть ок. 1 часа. При необходимости, отшлифовать поверхность (шлифовальной бумагой № 150). Пыль тщательно удалить пылесосом. Нанести еще 1–2 слоя лака с помощью стального шпателя, давая поверхности просохнуть 30–60 минут перед нанесением следующего слоя.

Покрывная лакировка загрунтованного или мореного пола:

Перед применением лак "Паркетти-Ясся" тщательно перемешать, взбалтывая, чтобы не было осадка, и периодически перемешивать во время работ. Нанести 2–3 слоя лака для пола "Паркетти-Ясся" с помощью мохерового или флотексного шпателя или 1–2 слоя с помощью валика.

Ремонтная лакировка: Лакированный промышленным способом или ранее лакированный или окрашенный паркетный или деревянный пол

Перед применением лак "Паркетти-Ясся" тщательно перемешать, взбалтывая, чтобы не было осадка, и периодически перемешивать во время работ. Лакированный на заводе-изготовителе или ранее лакированный или окрашенный деревянный пол, находящийся в хорошем состоянии, очистить от грязи, воска и жира. Находящуюся в плохом состоянии поверхность пола отшлифовать до голого дерева и лакировать, как описано выше.

Отшлифовать поверхность до матового состояния шлифовальной машиной (шлифовальной бумагой № 120 или 150). Пыль от шлифовки удалить пылесосом и вытереть пол влажной, чистой, неворсистой тряпкой. Перед лакировкой проверить совместимость лака "Паркетти-Ясся" с материалом старого пола, сделав пробную выкраску на небольшом участке.

Нанести 2–3 слоя лака для пола "Паркетти-Ясся" с помощью мохерового или флотексного шпателя или 1–2 слоя с помощью валика.

Неровные дощатые полы:

Перед применением лак "Паркетти-Ясся" тщательно перемешать, взбалтывая, чтобы не было осадка, и периодически перемешивать во время работ. Лакировку лаком для пола "Паркетти-Ясся" производить при помощи кисти. Первый слой нанести тонко и поверхности дать подсохнуть минимум один час. Лакировать по направлению волокон древесины, обрабатывая несколько досок зараз. Распределять лак по поверхности спокойными движениями в одном направлении, избегая кругообразных движений и растирания. Произвести промежуточное шлифование и тщательно удалить пыль. Нанести второй слой и дать просохнуть часа 3 перед нанесением третьего слоя. Третий слой наносить толсто.