



Маслянная, водоразбавляемая пропитка для дерева

Для деревянных поверхностей, используемых как внутри, так и снаружи помещений.

Применяется для мебели, панелей, наружных дверей, окон, стен и деревянных домов, а также для других поверхностей внутри влажных помещений и на открытом воздухе. Не предназначена для пропитки полов, подверженных значительным механическим нагрузкам, или полов, к которым предъявляются повышенные требования к износостойкости.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Характеристики

Быстровысыхаемая пропитка. Содержит компоненты, которые предотвращают проникновение влаги и грязи, а также защищает от образования плесневых и гнилостных грибков.

Цвета

Бесцветная.

Цветовые каталоги

Колеруется по системам Akvi Tone и Temaspeed Fonte.

Расход

10-14 м²/л (100 мкм)

Практический расход зависит от метода нанесения, условий при нанесении, а также от формы и шероховатости окрашиваемой поверхности.

Разбавитель

Вода

Способ нанесения

Способ нанесения	Вязкость DIN4
Окунание	при поставке
Полив	при поставке
Кистью	при поставке
Распыление	при поставке

При 100 - 120 гр/м ²	20 °C	50 °C
Для последующей обработки, спустя	10 - 60 мин	1 -10 мин

Время высыхания

Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции.

Сухой остаток

Около 10% по объему, 11% по весу.

Плотность

1,0 кг/л.

Хранение

12 месяцев (+23 °C).

Код

394 6909.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке

Поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и пропитки должна быть во время нанесения и сушки выше +18°C и относительная влажность воздуха ниже 70%.

Обработка

Перед применением пропитку тщательно перемешать, при необходимости добавить воду. Для получения лучшего результата поверхность можно отполировать.

Очистка инструментов

Внимание! Пинья В-Оил не подходит для деревянных поверхностей, обработанных ранее масляными органорастворяемыми пропитками.

Вода.