



Водоразбавляемая пропитка, антисептик для древесины

Для деревянных поверхностей, используемых вне помещений.

Применяется для деревянных окон, входных дверей, панелей и т.п.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Характеристики

Содержит компоненты, которые препятствуют проникновению влаги и грязи, предотвращают образование плесневых и гнилостных грибков.

Цвета

Бесцветный. Колеруемый.

Цветовые каталоги

Колеруется по системам AKVI TONE или TEMASPEED FONTE, а также согласно гамме цветов "Лессирующие антисептики".

Расход

Рекомендуемая толщина нанесения (без разбавителя)		Теоретический расход
Мокрый/один слой	Теорет. толщина сухой пленки	
80 гр/м ²	10 мкм	12 - 14 м ² /л

Разбавитель

Практический расход зависит от метода нанесения, условий при нанесении, а также от формы и шероховатости окрашиваемой поверхности.

Вода и Растворитель Акви

Способ нанесения

Способ нанесения	Вязкость DIN4
Окунание	при поставке
Распыление	при поставке
Облив	при поставке

При 100 - 120 гр/м ²	20 °C	50 °C
Перед шлифованием	10 - 60 мин	5 - 20 мин

Время высыхания

Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции.

Сухой остаток

Около 10% по объему, 11 % по весу.

Плотность

1,0 кг/л.

Хранение

12 месяцев, при температуре +23 °C.

Код

314 6909.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке

Поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и лака должна во время нанесения и сушки быть выше +18°C и относительная влажность воздуха ниже 70%.

Обработка

Перед применением тщательно перемешать и при необходимости разбавить водой, избегая образования пены. Затем дать постоять несколько минут.

Очистка инструментов Вода.