



Лессирующая пропитка для древесины

Применяется для окон, наружных дверей, стен, бревенчатых домов и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвета	Бесцветный и некоторые цвета по
Степень блеска	Матовая
Расход	8 - 10 м ² /л (100 мкм). На практический расход влияют способ и условия нанесения, форма окрашиваемых деталей и качество поверхности.
Разбавитель	1054

Способ нанесения

Способ нанесения	Вязкость DIN4
Окунание	при поставке
Кисть	при поставке
Распыление	при поставке

При 110 - 120 гр/м²	+ 20 °C
Сухой для последующей обработки, спустя	6 - 12 ч
Состав сухой для штабелирования, через	24 ч

Время высыхания

Внимание! Темные цвета сохнут медленнее.

Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции.

Сухой остаток

Около 11% по объему, 14% по весу.

Плотность

0,82 кг/л (бесцветный).

Хранение

6 месяцев при +23 °C.

Код

292 7523

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой. Влажность окрашиваемых пиломатериалов не должна превышать 20%. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и состава должна быть во время нанесения и сушки выше +5°C и относительная влажность воздуха ниже 80%.
Обработка поверхности	Перед применением состав тщательно перемешать. Состав готов к применению без разбавления. При необходимости разбавлять разбавителем 1054.
Очистка инструментов	Растворитель 1054.