



Водоразбавляемая морилка на акрилатной основе. Используется для стен, потолков, дверей, полов и других деревянных поверхностей внутри сухих помещений.

Водоразбавляемая морилка на акрилатной основе.

Предназначена для морения внутренних поверхностей согласно инструкции по применению.

Применяется для стен, потолков, дверей, полов и др. деревянных поверхностей.

Цвета

По каталогу "Гамма цветов колеруемых лаков Тиккурила".

Расход

10-16 м²/л. Расход колеблется в зависимости от природы, пористости и твердости дерева.

Тара

0,9 л, 2,7 л, 9 л.

Разбавитель

Вода

Способ нанесения

Наносится губкой, кистью или распылением.

Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%

От пыли 1-2 ч.

Следующий слой можно наносить через 4-6 часов.

Светостойкость

Хорошая.

Плотность

Ок. 1,0 кг/л.

Хранение

Защищать от мороза.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть выше +5°C, и относительная влажность воздуха менее 80%.

Предварительная подготовка

Новую деревянную поверхность отшлифовать и пыль от шлифовки удалить.

Ранее обработанную поверхность отшлифовать до чистого дерева.

Морение

Морилку тщательно премешать перед применением, а также во время работ с целью обеспечения равномерного размешивания пигментного концентрата в ней. Для проверки оттенка рекомендуется провести контрольную выкраску на отдельной доске.

Окончательный цвет покрытия зависит от природы, твердости и первоначального цвета дерева, а также от количества слоев.

Наносить морилку губкой, кистью или распылением в один слой. Во избежание разницы в оттенке, поверхность целесообразно обрабатывать без перерывов от начала до конца, а при обработке больших панельных поверхностей - несколько досок за раз. Для получения более светлого оттенка, морилку разбавить водой, например, в соотношении 1:1. Получения более темной поверхности можно добиться повторным нанесением морилки после высыхания первого слоя.

После полного высыхания мореной поверхности произвести защитную лакировку глянцевым или полуглянцевым лаком "Кива". Пол покрыть лаком "Евро Кири".