



Полуматовая акрилатная интерьерная краска. Используется для окраски стен и потолков, в особенности, требующих частого мытья.

Акрилатная краска на чистом акрилатном связующем, не содержащая органических растворителей. Краске присвоен "Экознак" Европейского Союза и она разработана в результате сотрудничества с Ассоциацией специалистов по аллергическим и астматическим заболеваниям Финляндии.

Предназначена для окраски внутренних бетонных, оштукатуренных, кирпичных, зашпатлеванных, гипсокартонных, древесностружечных и древесноволокнистых поверхностей. Подходит как для новых, так и для ранее окрашенных поверхностей. Подходит для окраски радиаторов отопления.

Применяется для окраски стен и потолков, в особенности, требующих частого мытья, например, на кухне, в передней, на лестничной клетке. Не рекомендуется для окраски мебели.

Базис

А и С

Цвета

Согласно гамме "Тиккурила Симфония".

Цветовые каталоги

[Почувствуй цвет](#)

Степень блеска

Полуматовая

Класс эмиссии строительного материала

M1

Расход

На непьющие поверхности - 10 -12 м²/л.

На пьющие поверхности - 7-9 м²/л.

Тара

Базис А - 0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л.

Базис С - 0,9 л, 2,7 л, 9 л.

Разбавитель

Вода

Способ нанесения

Наносится кистью, распылением или валиком.

При распылении под высоким давлением применять сопло 0,015" - 0,021". Допускается разбавить до 5 % по объему.

Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%

От пыли – 30 минут.

Следующий слой можно наносить через 2 часа.

Стойкость к химикатам

Выдерживает детергенты и слабые растворители, например, уайт-спирит.

Термостойкость

+85 °С, ISO 4211-2, ISO 4211-3..

Стойкость к мокрому трению

1 класс по ISO 11998 и EN 13300.

Сухой остаток

Ок. 41% в зависимости от цвета.

Плотность

Ок. 1,3 кг/л в зависимости от цвета.

Хранение

Защищать от мороза.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть не ниже +5 °С и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.

Предварительная подготовка

Неокрашенная поверхность:

Очистить поверхность от грязи и пыли. При необходимости, выровнять поверхность подходящей шпатлевкой серии "Престо". Пыль от шлифовки удалить. Загрунтовать грунтовкой "Варма". Металлические поверхности загрунтовать адгезионной грунтовкой "Отекс".

Окрашенная поверхность:

Вымыть поверхность раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой и дать просохнуть. Неровности выправить подходящей шпатлевкой серии "Престо", высохшую поверхность отшлифовать. Твердую, глянцевую, окрашенную поверхности отшлифовать до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить. При необходимости, загрунтовать грунтовкой "Варма".

Окраска

Перед применением краску тщательно перемешать. При необходимости, разбавить водой.

Наносить краску валиком, кистью или распылением в 1-2 слоя.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть водой. Слегка затвердевшую краску рекомендуется удалить моющим средством для кистей "Пенсселипесу".

Уход

Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежеекрасочной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение ок. одного месяца после окраски. При необходимости очистки покрытия в данный период, можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью.

Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (рН 6-8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (рН 8-10), с помощью, например, тряпки или губки. После очистки поверхность необходимо тщательно

вымывать чистой водой.

Ремонтная окраска

Окрашенные краской "Ремонтти-Ясса" поверхности можно окрашивать однотипными акрилатными красками. См. пункт "Предварительная подготовка".

Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/ЕС

Cat A/a) 30 г/л (2010)

Ремонтти-Ясса содержит VOC (ЛОС) макс. 30 г/л.