



Полуматовый колеруемый акрилатный защитный состав. Используется для обработки стен и потолков во влажных помещениях: парильнях, душевых, раздевалках бань.

Защитный состав для поверхностей во влажных помещениях, образующий грязе- и водоотталкивающую поверхность. Содержит защищающий обработанную поверхность противогрибковый компонент. Применяется для покрытия деревянных, древесноволокнистых и бетонных поверхностей, согласно инструкции по применению. Не применять для обработки полов бани.

Применяется, в особенности, для обработки стен и потолков в парильне, душевой и раздевалке бани.

Цвета

Колеруется в цвета каталога "Колеруемые лаки для интерьеров".

Цветовые каталоги

[Каталог цветов Колеруемые лаки](#)

Степень блеска

Полуматовая

Класс эмиссии строительного материала

M1

Расход

8-12 м²/л.

Тара

0,9 л, 2,7 л, 9 л.

Разбавитель

Вода

Способ нанесения

Наносится кистью или распылением.

Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%

От пыли – 30 минут.

Следующий слой можно наносить через 2-3 часа.

Поверхность готова к эксплуатации примерно через двое суток.

Сухой остаток

Ок. 16 %.

Плотность

1,0 кг/л.

Хранение

Защищать от мороза.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть не ниже +5 °С и относительная влажность воздуха – 80%.

Предварительная подготовка

Новая, чистая деревянная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли. Слегка увлажнить пульверизатором, дать высохнуть и отшлифовать вставшие торчком деревянные волокна. Пыль от шлифовки удалить.

Старая и загрязненная или, например, обработанная ранее "Супи Саунасуоя" деревянная поверхность: Очистить моющим средством "Супи Саунапесу" в соответствии с инструкциями по применению, тщательно прополоскать и дать высохнуть. При необходимости, отшлифовать и удалить пыль от шлифовки.

Защита для бани

Состав тщательно перемешать перед применением, а также во время работ.

Обработка стен парилен: Наносить колерованный или бесцветный состав одним слоем. При необходимости, разбавить водой.

Можно также обработать стены парилен двумя слоями разбавленного на 50 % водой колерованного состава "Супи Саунасуоя". Таким образом, следы от кисти будут менее заметными.

Обработка стен душевых и раздевалок: Наносить состав "Супи Саунасуоя" двумя слоями. При нанесении первого слоя колерованный состав разбавить водой до 20 %, бесцветный состав – при необходимости.

При использовании колерованного состава для проверки оттенка рекомендуется сделать пробную выкраску на отдельной доске. При разбавлении цвет более светлый и более прозрачный по сравнению с цветом каталога. Окончательный цвет покрытия зависит от породы и предыдущих обработок. Во избежание разницы в оттенке всю поверхность следует обрабатывать всегда непрерывно, а при обработке больших панельных поверхностей – несколько досок зараз.

Перед эксплуатации нагрейте баню, а затем хорошо проветрите.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть водой с мылом. Слегка затвердевший состав удалить моющим средством "Пенсселипесу".