



Защитный состав, содержащий натуральный воск. Используется для обработки деревянных поверхностей внутри бани: полков, панельных стен, потолков, дверей и оконных рам.

Применяемый для обработки деревянных поверхностей бани защитный состав, который впитывается в дерево и образует натуральную водо- и грязеотталкивающую поверхность.

Цвета

Колеруется в цвета 3441–3451 каталога "Колеруемые лаки для интерьеров". Готовые цвета: Черный, Белый и Серый.

Цветовые каталоги

[Каталог цветов Колеруемые лаки](#)

Степень блеска

не определяется

Класс эмиссии строительного материала

M1

Расход

10–13 м²/л, в зависимости от типа древесины.

Тара

Базис EP: 0,225 л и 0,9 л.

Готовые цвета: 1/3 л и 1 л.

Разбавитель

Вода

Способ нанесения

Наносится поролоновой кистью, поролоновой губкой или синтетической кистью.

Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%

От пыли – 1/2–1 час.

Поверхность готова к эксплуатации примерно через одни сутки.

Сухой остаток

Ок. 24 %.

Плотность

1,0 кг/л.

Хранение

Защищать от мороза.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть не ниже +5 °С и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.

Предварительная подготовка

Новая, чистая деревянная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли. Слегка увлажнить пульверизатором, дать высохнуть и отшлифовать вставшие торчком деревянные волокна. Пыль от шлифовки удалить.

Старая и загрязненная или, например, обработанная ранее защитным составом "Супи Саунасуоя" деревянная поверхность: Очистить моющим средством "Супи Саунапесу" в соответствии с инструкциями по применению, тщательно прополоскать и дать высохнуть. Отшлифовать и удалить пыль от шлифовки. Если на поверхности перед нанесением воска останется старое покрытие, то конечный результат будет выглядеть более глянцевым, чем при нанесении на поверхность, очищенную до чистого дерева.

Воск "Супи Саунаваха" не подходит для ранее промасленных деревянных поверхностей, обработанных, например, масляным составом "Супи Лаудесуоя", за исключением тех случаев, когда масло полностью истерлось.

Защитить пол перед обработкой, так как воск очень быстро впитывается в кафельные швы.

Обработка

Воск "Супи Саунаваха" тщательно перемешать перед применением, а также периодически перемешивать во время работ. Нанести один слой по направлению волокон древесины в таком количестве сразу, в котором его может впитать древесина. Поскольку материал жидкий, то легче наносить необходимое количество, используя поролоновую кисть или губку. При нанесении слишком большого количества поверхность становится скользкой. При использовании колерованного материала, рекомендуется провести пробную выкраску на незаметном месте. Свойства различных типов древесины влияют на окончательный цвет поверхности. Поверхность целесообразно обрабатывать непрерывно от края до края, а при обработке больших панельных поверхностей – 1-2 панели за раз во избежание разницы в оттенке.

Перед эксплуатацией нагрейте баню, а затем хорошо проветрите.

Деревянные поверхности из термообработанной древесины рекомендуется обрабатывать воском "Супи Саунаваха", заколерованным в цвет термообработанной древесины TVT 318R.