



Полуглянцевая алкидная краска на масляной основе. Используется для окраски деревянных оконных рам и дверей снаружи помещений.

Предназначена для окраски новых и ранее окрашенных наружных деревянных поверхностей.

Цвета

Белую краску базиса А можно применять как таковую, либо колеровать по каталогу цветов "Деревянные фасады". Краску базиса С применять только колерованной. Колерованная краска обмену не подлежит.

Цветовые каталоги

Деревянные фасады

Степень блеска

Полуглянцевая

Расход

8-10 м²/л.

Тара

Базис А - 0,9 л, 2,7 л, 9 л.

Базис С - 0,9 л, 2,7 л.

Разбавитель

Алкидный растворитель 2010

Способ нанесения

Наносится кистью.

Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%

Окрашенная поверхность сухая через 24 часа. Время высыхания замедляется при увеличении толщины слоя, понижении температуры или повышенной относительной влажности воздуха.

Сухой остаток

Ок. 65% в зависимости от цвета.

Плотность

Ок. 1,2 кг/л в зависимости от цвета.

Хранение

Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. В неплотно закрытой или неполной таре краска не выдерживает длительного хранения.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть не ниже +5 °С и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.

Предварительная подготовка

Неокрашенная поверхность:

Очистить поверхность от грязи и пыли, плесени и посторонних включений. Древесину загрунтовать грунтовочным составом "Валтти Похьюсте". Защитить ржавеющие металлические детали, например, шляпки гвоздей, противокоррозионной грунтовкой "Ростекс Супер". Смолу удалить и сучки обработать.

Ранее окрашенная поверхность:

С ранее окрашенной поверхности удалить старую краску и замазку. Промыть ранее окрашенную поверхность моющим средством "Маалипесу" или, при необходимости, гипохлоритным составом "Хомеенпойсто", согласно инструкции по применению.

Отшлифовать глянцевые поверхности до матового состояния и скруглить острые кромки.

Пыль от шлифовки удалить. Очищенные до голого дерева поверхности покрыть грунтовочным составом "Валтти Похьюсте". Заделать возможные трещины подходящей замазкой для окон (сначала убедиться в хорошей адгезии замазки к краске).

Окраска

Перед применением краску тщательно перемешать. Загрунтовать поверхность краской для оконных рам "Техо", разбавленной "Алкидным растворителем 2010" на 5 %, либо "Масляной грунтовкой". Оконные рамы, ранее окрашенные полиуретановой или каталитической краской, окрасить краской для оконных рам "Техо", разбавленной на 5 % "Алкидным растворителем 2010" после того, как поверхность зашкурили. Наносить краску кистью. Покрывную окраску произвести неразбавленной краской для оконных рам "Техо" через одни, а лучше через несколько суток после произведения грунтовочной окраски. Наносить краску также на поверхность стекла полосой шириной в 1-2 мм.