



TEMAFLOOR 25 CLEAR

Polyurethane primer and topcoat

Однокомпонентный, отверждаемый влагой воздуха, полиуретановый лак для бетонных полов

Предназначен для лакировки и насыщения бетонных, асбестоцементных и прочих каменных полов/поверхностей.

Для бетонных полов, а также асбестоцементных и прочих каменных поверхностей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Характеристики	Темафлор 25 Клиэ является пылесвязующим веществом и предохраняет поверхность от проникновения в нее загрязнений. Превосходно выдерживает механические нагрузки, такие как истирание. Хорошо выдерживает воздействие разных химикатов и погружение в воду.	
Степень блеска	Высокоглянцевая	
Расход	Средний при грунтовании: 4 - 7 кв.м / л. Практический расход зависит от пористости и шероховатости поверхности, а также от метода нанесения.	
Разбавитель	1061	
Способ нанесения	Валиком или кистью.	
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	От пыли, спустя	3 часа
	На отлип, спустя	3 ½ часов
	Межслойная выдержка, через	4 - 12 часов
	Полное отверждение, через	24 часа
Сухой остаток	При относительной влажности воздуха менее 50% отверждение замедляется!	
Плотность	Ок. 50% по объему.	
Код	1,0 кг/л	
	005 5750	

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке Относительная влажность бетона не должна превышать 97%. При нанесении и отверждении лака температура окружающего воздуха, бетонной поверхности и лака не должна опускаться ниже +5°C. Относительная влажность воздуха должна быть 50-90%.

	<p>Новая бетонная поверхность: Цементный клей удалить дробеструйной очисткой или травлением раствором соляной кислоты. Выбрать подходящий для данного помещения метод очистки. После очистки тщательно удалить пыль пылесосом. Для травления использовать разбавленную соляную кислоту (1 часть концентрированной соляной кислоты на 4 части воды). После травления соляной кислотой тщательно промыть пол водой и высушить.</p>
Предварительная подготовка	<p>Старая бетонная поверхность: Жир, масло, химикаты и прочие загрязнения удалить, промыв эмульсией Маалипесу. Удалить старое отслаивающееся покрытие дробеструйной очисткой. Удалить пыль и разрушенный бетон из выбоин и трещин. Трещины расширить, например, абразивным инструментом. Удалить разрушенный бетон и пыль.</p>
Грунтование	<p>Выравнивание цементной стяжки Удостоверьтесь о технической совместимости покрытия с материалом цементной стяжки.</p> <p>Грунтование производить лаком Темафлор 25 Клиэ, разбавленным на 10%. Лак налить на пол и распределить равномерно. Если грунтовочный слой лака полностью впитывается в бетонный пол, немедленно нанести второй слой грунта «мокрый по мокрому».</p>
Заделка	<p>Выбоины и трещины на окрашиваемой поверхности следует заполнить смесью эпоксидного лака Темафлор 200 Праймер с сухим, чистым песком фракцией 0,1-0,6 мм. Добавить необходимое количество песка в лак для приготовления шпаклевки. Выравненные места отшлифовать до уровня окружающего пола до нанесения финишного покрытия.</p>
Очистка инструментов	<p>Растворитель 1061.</p>