Краска для термостойких покрытий на основе силиконовой смолы. Используется для окраски металлических поверхностей внутри и снаружи помещений.

Предназначена для окраски металлических поверхностей внутри и снаружи помещений.
Выдерживает температуру до 400ºС при сухом нагреве.

Цвета
Черный.
Степень блеска
Полуматовая
Расход
16-20 м²/л.
Тара
1/10 л и 1/3 л.
Способ нанесения
Наносится кистью или распылением.
Время высыхания при +23ºС и относительной влажности 50%
От пыли – прим. 10 мин.
Для обработки – прим. 30 мин. при нормальных условиях.
Окончательное отверждение при 230ºС – один час.

Атмосферостойкость
Выдерживает температуру до 400ºС.
Сухой остаток
20 %.
Плотность
1,0 кг/л.
Хранение
Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Условия при обработке
Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура окрашиваемой поверхности должна быть выше +5ºС, а относительная влажность воздуха менее 80%.
Предварительная подготовка
Неокрашенная поверхность:
Очистить металлическую поверхность от грязи и пыли. Обезжирить Уайт-спиритом 1050

или моющим средством "Маалипесу", тщательно промыть водой и высушить.

Ранее окрашенная поверхность:
Удалить отслаивающийся слой скребком или стальной щеткой.
Окраска
Краску тщательно перемешать перед применением. Перемешивать также во время окраски. Краску наносить тонким слоем кистью или распылением, рекомендуемая толщина сухой пленки 15 мкм. Обычно достаточно нанесения в один слой. Окончательное отвердевание пленки предполагает нагревание при 230ºС в течение одного часа.