



Перламутровая фасадная лазурь для обработки наружных стен, заборов и конструкций садовой архитектуры. Можно наносить на необработанные или обработанные ранее лессирующими материалами конструкции.

Водоразбавляемая перламутровая лазурь на основе натурального масла, связующим которой является алкид из растительного масла. Защищает древесину от атмосферных нагрузок, замедляя впитывание влаги в древесину и воздействие УФ-излучения.

Наружные бревенчатые, пиленые и строганные деревянные поверхности, а также пропитанная под давлением и термообработанная древесина в соответствии с инструкцией по применению.

Применяется для обработки наружных стен, заборов и конструкций садовой архитектуры, необработанных или обработанных ранее лессирующим материалом деревянных конструкций.

Цвета

Колеруется по каталогу "Валтти Арктик". Окончательный цвет проявляется только после высыхания поверхности.

Степень блеска

не определяется

Расход

На пиленую поверхность 4-8 м²/ л,

на строганую и бревенчатую поверхность 8-12 м²/л.

Тара

0,9 л, 2,7 л, 9 л

Разбавитель

Вода

Способ нанесения

Наносится кистью.

Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%

На отлип - 2-3 часа. Следующий слой можно наносить через сутки.

Избегать механической нагрузки на обработанную поверхность в течение нескольких дней после нанесения, так как поверхность не достигла своей окончательной твердости.

Сухой остаток

Ок. 26%, в зависимости от оттенка.

Плотность

Ок. 1,0 кг/л.

Хранение

Защищать от мороза. Хранить в плотно закрытой таре. Содержимое открытой банки использовать в течение одного сезона, в неполной таре свойства продукта могут изменяться.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, т.е. влажность древесины не должна превышать 20%. Во время нанесения и высыхания лазури температура воздуха, поверхности и лазури должна быть не ниже +5 °С и относительная влажность воздуха – не выше 80 %. Окрасочные работы лучше всего выполнять в безветренный облачный день при температуре +10 – +20 °С.

Предварительная подготовка

Необработанная поверхность:

Очистить поверхность от грязи, пыли и посторонних включений стальной или жесткой щеткой. Вымыть заплесневелые поверхности моющим средством "Хомеенпойсто" или "Техопесу" в соответствии с инструкциями по применению. Загрунтовать поверхность в наиболее ранней стадии строительства грунтовочным составом "Валтти Похьюсте" или "Валтти Аквабейс". Защитить растения от брызг грунтовочного состава.

Обработанные ранее антисептиком поверхности:

Удалить посторонние включения скребком и/или стальной щеткой. Очистить поверхность и, при необходимости, вымыть ее гипохлоритным составом "Хомеенпойсто" или средством "Техопесу". Очищенную до голого дерева поверхность загрунтовать грунтовочным составом "Валтти Похьюсте" или "Валтти Аквабейс". В случае, если на старой поверхности останется явная блестящая пленка, ее следует полностью удалить или, по крайней мере, тщательно отшлифовать.

Окраска

Во избежание различий в оттенке для окраски сплошной поверхности смешать в одном сосуде достаточное количество колерованной лазури "Валтти Арктик". Перемешать "Валтти Арктик" перед применением, а также периодически перемешивать во время проведения окрасочных работ.

Наносить лазурь кистью ровно и непрерывно по всей длине бревна или нескольких досок за раз во избежание образования видных стыков. Торцовые концы древесины обработать особенно тщательно.

Покрыть поверхность двумя слоями, а строганную и бревенчатую поверхность – двумя тонкими слоями. Для защиты необработанной поверхности всегда применять колеруемую лазурь.

Необходимо постоянно следить за состоянием обработанной поверхности и, при необходимости, производить ремонтную обработку. На частоту ремонтной обработки влияют, среди прочих, такие факторы, как месторасположение объекта, сторона света и атмосферные нагрузки. Перед обработкой следует проверить состояние бревенчатой поверхности и конструкций.