



Высокоэффективная декоративно-защитная лазурь

Предназначена для наружных работ: для отделки и защиты вертикальных деревянных поверхностей из вагонки, бруса, строганных и пиленых дощатых фасадов, а также балок, перил, откосов, подверженных атмосферной нагрузке. Позволяет существенно продлить срок службы древесины и придает ей декоративный эффект, сохраняя ее структуру. Защищает от атмосферных нагрузок, замедляя воздействие влаги, УФ-излучения, синевы и плесени. Для максимально эффективной защиты необходимо комплексное использование биозащитной грунтовки «Valtti Expert Base» и лазури «Valtti Expert Akva», особенно для нижних венцов зданий. Бесцветную лазурь рекомендуется использовать только в колерованном виде.

Предназначена для наружных работ: для отделки и защиты вертикальных деревянных поверхностей из вагонки, бруса, строганных и пиленых дощатых фасадов, а также балок, перил, откосов, подверженных атмосферной нагрузке.

Цвета

Колеруется по каталогу Tikkurila «Valtti». Во избежание различий в оттенке используйте лазурь одной партии. Окончательный цвет покрытия зависит от породы и первоначального цвета древесины, а также от количества слоев. Бесцветную лазурь рекомендуется использовать только в колерованном виде.

Цветовые каталоги

[Каталог цветов "Валтти"](#)

Степень блеска

Полуматовая

Расход

7-10 м²/л по строганной поверхности;

5-7 м²/л по пиленой поверхности древесины.

Тара

0,9л; 2,7 л; 9 л.

Разбавитель

Вода

Способ нанесения

Наносится кистью, валиком, губкой или распылением.

Время высыхания

Время высыхания, при (20±2)°С и относительной влажности (65±5)%: 2 часа, следующий слой можно наносить через 4 часа. При понижении температуры время высыхания увеличивается.

Сухой остаток

Ок. 24% в зависимости от цвета

Плотность

1,01 - 1,05 кг/л.

Хранение

В плотно закрытой таре при температуре не ниже +5°C, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения в заводской не вскрытой упаковке - 2 года.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**Условия при обработке**

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Во время окраски и высыхания температура воздуха должна быть не ниже +5 °C, а относительная влажность воздуха – не выше 80%. Окрасочные работы лучше всего выполнять в безветренный облачный день при температуре +10–+20 °C.

Предварительная подготовка**Неокрашенные поверхности:**

Поверхность очистить от загрязнений и пыли, посторонних включений. Загрязненные и покрытые плесенью участки промыть раствором «Homeenpoisto», соблюдая инструкцию по применению. Загрунтовать поверхность в наиболее ранней стадии строительства биозащитной грунтовкой «Valtti Expert Base». Не обрабатывать мерзлую древесину.

Ранее окрашенные поверхности:

С ранее окрашенной поверхности полностью удалить предыдущее лакокрасочное покрытие. Поверхность отшлифовать, пыль удалить. При необходимости промыть ее раствором «Homeenpoisto», соблюдая инструкцию по применению. Очищенную до чистой древесины поверхность загрунтовать биозащитной грунтовкой «Valtti Expert Base». Не обрабатывать мерзлую древесину.

Окраска

Лазурь перед применением тщательно перемешать. Наносить в 2-3 слоя кистью, валиком, губкой или краскораспылителем по направлению волокон древесины ровно и непрерывно по всей длине доски или на нескольких досок одновременно, во избежание образования видных стыков. Торцевые концы древесины обработать особенно тщательно. После нанесения первого слоя рекомендуется провести легкую шлифовку поверхности для удаления поднявшихся волокон древесины. При окраске поверхности большой площади рекомендуется смешать необходимое количество лазури в одной емкости, чтобы обеспечить равномерный оттенок.